

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



HARD HAT® GALVA ZINEK-ALU

Zinkový povlak s jiskřivými částicemi hliníku



- Zinkový povlak s jiskřivými částicemi hliníku
- Odolnost vůči 340 hodinám testování solnou mlhou (DIN 50021 SS)
- Nejlepší kompromis mezi zinkovým a hliníkovým nástřikem

KNOW-HOW NA OCHRANU™

WWW.RUST-OLEUM.EU

HARD HAT® GALVA ZINEK-ALU

POPIS

Hard Hat® Aerosols Zinc Aluminium Spray Bright Galvanizing 2117 je rychleschnoucí základní/vrchní nátěr bohatý na zinek na bázi epoxidové esterové pryskyřice. Výrobek obsahuje čistý zinek a hliník jako pigment a poskytuje katodickou ochranu.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

RUST-OLEUM zinko-hliníkový sprej 2117 by se měl používat na poškozené pozinkované ocelové povrchy. RUST-OLEUM Zinc Aluminium Spray 2117 je určen k nanášení na malé plochy nebo k retušování. RUST-OLEUM Zinc Aluminium Spray 2117 by se měl používat jako jediný nátěr v lehkých průmyslových expozicích, korozivním prostředí a v oblastech s vysokou vlhkostí.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Úroveň lesku: Matný, metalický
Teplotná odolnost: 450 °C (suché teplo)

DOBA SUŠENÍ O 20° C/RH 50%

Na dotek suché: 20 minut
Suché pro manipulaci: 60 minut
Suchý nátěr: Do 2 hodin nebo po 48 hodinách
Plně vytvrzené: 7 dní

DOPORUČENÁ TLOUŠŤKA MOKRÉHO FILMU

115 µm

DOPORUČENÁ TLOUŠŤKA SUCHÉHO FILMU

35 µm

TEORETICKÁ SPOTŘEBA

1,2 m² na plechovku při 35 µm v suchu

PRAKTICKÁ SPOTŘEBA

Praktické pokrytí závisí na mnoha faktorech, jako je pórovitost a drsnost podkladu a ztráty materiálu při aplikaci.

PŘÍPRAVA POVRCHU

Odstraňte vhodnými prostředky nečistoty, mastnotu, olej, uvolněnou rez a všechny ostatní povrchové nečistoty. Povrch musí být při aplikaci čistý a suchý

PODMÍNKY POUŽITÍ

Pro dosažení dobrých výsledků musí být relativní vlhkost nižší než 85 % a teplota plechovky a podkladu vyšší než 0 °C.

APLIKACE A ŘEDĚNÍ: AEROSOL

Sejměte krycí víčko. Po zaslechnutí chrastění míchací koule intenzivně protřepávejte po dobu nejméně jedné minuty. Během používání často protřepávejte. Plechovku držte přibližně 25 cm od povrchu. Pohybem tam a zpět udržujte plechovku rovnoběžně s povrchem. Ujistěte se, že je plechovka při stisknutí tlačítka stříkání v pohybu, aby nedocházelo ke stékání a prohýbání. Naneste celou mokrou vrstvu, abyste dosáhli těsného, hustého nátěrového filmu, vyhněte se suchému nástřiku. Po použití otočte plechovku dnem vzhůru a stiskněte tlačítko stříkání na 2 až 3 sekundy, abyste vyčistili ventil.

POZNÁMKY

Oba výrobky neobsahují olovo ani chromany, čímž se eliminuje nebezpečí úniku jedovatých plynů v případě, že by bylo nutné povrch s nátěrem později svařit.

BEZPEČNOSTNÍ ÚDAJE

Úroveň těkavých organických látek: 647 g/l

Poznámky k bezpečnosti: Přečtěte si bezpečnostní list a bezpečnostní informace vtištěné na plechovce.

ŽIVOT NA POLIČCE

Minimálně 3 roky od data výroby v neotevřených plechovkách, pokud jsou skladovány v suchých, dobře větraných prostorách, ne na přímém slunci při teplotách mezi 5° a 35 °C.

Datum vydání: 22/11/2023

Dostupné barvy a velikosti balení: Přehled aktuálně dostupných barev a velikostí balení naleznete na stránce příslušného produktu na www.rust-oleum.eu.

Odmítnutí odpovědnosti: Informace zde obsažené jsou podle našeho nejlepšího vědomí pravdivé a přesné a jsou poskytovány v dobré víře, ale bez záruky. Má se za to, že se uživatel sám přesvědčil o vhodnosti našich výrobků pro svůj vlastní konkrétní účel. Společnost Rust-Oleum Europe v žádném případě neodpovídá za následné nebo náhodné škody. Výrobky musí být skladovány, musí se s nimi manipulovat a musí být aplikovány za podmínek odpovídajících doporučením společnosti Rust-Oleum Europe, která jsou podrobně uvedena v poslední kopii technického listu výrobku. Uživatelé jsou odpovědní za to, že mají aktuální kopii. Nejnovější kopie produktového listu jsou k dispozici zdarma a ke stažení na adrese www.rust-oleum.eu nebo na vyžádání u našeho oddělení služeb zákazníkům. Společnost Rust-Oleum Europe si vyhrazuje právo měnit vlastnosti svých výrobků bez předchozího upozornění.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
Nizozemsko

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE Spojené

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgie