

Technický list

Rust-Oleum Chalky Finish Floor Paint – barva na podlahy

Renovujte a proměňte podlahy ve svém domě s barvou Rust-Oleum Chalky Finish Floor Paint. Dekorativní i ochranný nátěr; tato odolná, vodou ředitelná barva odolává nárazům a poškrábání.

- Na vodní bázi s prakticky nulovým zápachem.
- Mimořádně odolný nátěr s hladkým matným vzhledem.
- Vysoce koncentrovaná.
- Výjimečná vydatnost.
- Lze aplikovat na staré nátěry a laky.
- Vhodná pro dřevěné podlahové palubky i betonové podlahy.

Příprava podkladu

Pro dosažení nejlepších výsledků musí být povrch čistý a bez vosku či oleje. Pokud byl použit vosk, důkladně vyčistěte povrch bílým lihem. U holého dřeva a dříve natíraných nebo lakovaných povrchů doporučujeme před nátěrem lehké přebroušení. U nového betonu se ujistěte, že je soudržný, zcela vyzrálý a bez povrchového cementového mléka (laitance).

Aplikace

Nanášejte při teplotě mezi 10–30 °C. Před použitím důkladně promíchejte. Výrobek lze aplikovat štětcem nebo válečkem. Při práci štětcem nanášejte rovnoměrně ve směru vláken dřeva. Při nanášení válečkem použijte krátkosrstý moherový váleček. Doporučují se dvě vrstvy.

Vydatnost

Až 14 m²/litr. Vydatnost se může lišit v závislosti na způsobu a rychlosti aplikace a na savosti podkladu.

Doba schnutí

Na dotek za 1 hodinu. Druhou vrstvu je možné nanést po 4 hodinách, je-li třeba. Před uvedením místnosti zpět do provozu vyčkejte 24 hodin. Plné tvrdosti je dosaženo po 7 dnech – během této doby podlahu nemyjte.

Čištění nářadí a likvidace

Před mytím vodou odstraňte z aplikačního nářadí co nejvíce produktu. Nevylévejte do kanalizace ani vodních toků. Některé místní úřady mají speciální zařízení pro likvidaci nátěrových hmot.

Omezení

Nevhodná k přímé aplikaci na kov. Nejde o produkt blokující skvrny. Povrchy, u nichž může docházet k prokreslování skvrn (včetně suků), předem napenetrujte vhodným izolačním/blokovacím základním nátěrem. V případě nejistoty proveďte zkoušku na nenápadném místě. Nedoporučuje se pro venkovní použití nebo do oblastí vystavených pravidelnému kontaktu s vodou (např. koupelny) či do prostor s velmi vysokou zátěží, jako jsou garážové podlahy. Nedoporučuje se na dlaždice ani laminátové podlahy.

Skladovatelnost

2 roky (v neotevřeném obalu) od data výroby (viz dno plechovky).

Prohlášení / Upozornění

Uvedené informace odpovídají našim nejlepším znalostem, jsou pravdivé a poskytované v dobré víře, avšak bez záruky. Doporučujeme nejprve ošetřit zkušební plochu, abyste ověřili, že výrobek vyhovuje vašim individuálním požadavkům. Před použitím si vyžádejte a prostudujte příslušné bezpečnostní pokyny. Limitní hodnota EU pro tento produkt (kategorie IIA/i.) je 140 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje maximálně 50 g/l VOC.