

Technický list

Rust-Oleum Kitchen Cupboard Paint – Omyvatelná matná barva na kuchyně

Renovujte a proměňte svou kuchyni s barvou Rust-Oleum Kitchen Cupboard Paint. Velmi odolný, omyvatelný a voděodolný matný povrch pro kuchyňské skřínky.

Odolná vůči oděru a skvrnám (testováno dle ISO 11998, třída 1 – odolnost proti mokrému otěru). Odolává nárazům a skvrnám od běžných předmětů, jako je káva, čaj, kečup, hořčice a stolní olej*. Výrobek má vodoodpudivý efekt, který usnadňuje čištění. Vhodný pro skřínky, zásuvky, nábytek, dveře a lišty.

- Na vodní bázi s prakticky nulovým zápachem.
- Mimořádně odolný nátěr s hladkým matným vzhledem.
- Vysoce koncentrovaná.
- Výjimečná vydatnost.
- Lze aplikovat na staré nátěry a laky.
- Vhodná pro dřevěné a laminátové povrchy.
- Lze použít také na koupelňové skřínky.

Příprava podkladu

Ujistěte se, že povrch je čistý, suchý a bez nečistot. K odstranění všech nečistot použijte cukrové mýdlo nebo ekvivalent, poté povrch opláchněte vodou. Pokud byl dříve použit vosk nebo olej, vyčistěte povrch důkladně bílým lihem. Při přetírání tvrdého, lesklého nebo dříve natíraného povrchu povrch před aplikací obracejte.

Aplikace

Před použitím důkladně promíchejte. Používejte pouze při teplotě mezi 10–32 °C a vlhkosti pod 85 %, aby bylo zajištěno správné schnutí. Výrobek lze

nanášet štětcem, válečkem nebo elektrickým stříkacím zařízením. Při práci štětcem nanášejte rovnoměrně ve směru vláken dřeva. Při nanášení válečkem použijte krátkosrstý až středně dlouhý moherový váleček. Při stříkání je nutné barvu ředit vodou o 10–20 % podle potřeby. Doporučují se dvě vrstvy.

Vydatnost

Až 14 m²/litr. Vydatnost se může lišit v závislosti na způsobu a rychlosti aplikace a na savosti podkladu.

Doba schnutí

Na dotek za 1 hodinu. Zaschnutí do tvrdého filmu za 4 hodiny. Přetíratelné po 4 hodinách. Plné vytvrzení po 7 dnech – během této doby zacházejte s povrchem opatrně.

Čištění nářadí a likvidace

Z aplikačního nářadí odstraňte co nejvíce produktu, než jej umyjete vodou. Nevylévejte do kanalizace ani vodních toků. Některé místní úřady mají speciální zařízení pro likvidaci nátěrových hmot.

Omezení

Nevhodná k přímé aplikaci na kov. Pokud je to nutné, použijte vhodnou základní barvu na kov. Nejde o produkt blokující skvrny. Plochy s rizikem prokreslování skvrn (včetně suků) je třeba napenetrovat vhodným základním nátěrem. V případě nejistoty proveďte zkoušku na nenápadném místě. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky – čistěte pouze vlhkým hadříkem. *Některé potraviny mohou způsobit skvrny, proto rozlité tekutiny okamžitě odstraňte, aby se předešlo skvrnám nebo se jejich účinek minimalizoval. Nevhodná pro použití ve vaně nebo na površích trvale ponořených do vody. Teplota při aplikaci i schnutí musí být vyšší než 10 °C.

Skladovatelnost

2 roky (v neotevřeném obalu) od data výroby (viz dno plechovky).

Prohlášení / Upozornění

Uvedené informace odpovídají našim nejlepším znalostem, jsou pravdivé a poskytované v dobré víře, avšak bez záruky. Doporučujeme nejprve ošetřit zkušební plochu, abyste ověřili, že výrobek vyhovuje vašim individuálním požadavkům. Před použitím si vyžádejte a prostudujte příslušné bezpečnostní pokyny. Tento výrobek obsahuje maximálně 20 g/l VOC.