

## FINESS Tegellak

## Barva na dlaždice

**Popis:** Vysoce lesklá barva na bázi alkydové pryskyřice s vysokou krycí schopností pro obklady na toaletách a v kuchyních. Lak na dlaždice není vhodný do míst, kde je dlouhodobě vystaven působení vody, např. do sprchového koutu v koupelně. Lze aplikovat bez základního nátěru. Pro vnitřní použití.

**Použití:** Lesklý vrchní nátěr, přímo na obklady.

**Vlastnosti:**

- Vysoká krycí schopnost.
- Vysoký lesk
- Vhodný pro všechny obklady.
- Vynikající přilnavost.
- Dobrý rozliv.

**Barva:** bílá, smetanová

**Použití:** Před použitím dobře promíchejte. Nanášejte ve 2 vrstvách štětcem, malířským válečkem nebo stříkacím zařízením. V případě potřeby zředte 5-10% lakovým benzínem.

**Vydatnost:** Přibližně 12 m<sup>2</sup> na litr na jednu vrstvu.

**Doba schnutí při 23°C a 65% relativní vlhkosti:** Proti prachu přibližně po 2 hodinách. Na omak po cca 4 hodinách. Přelakovatelné po cca 18 hodinách.

**SYSTÉM NÁTĚRU**

**Neošetřené dlaždice:** Odmastěte vodou a čpavkem, dobře odstraňte zbytky vápna a mýdla. Spárovací hmotu nechte důkladně vyschnout. Poté lze ihned natřít lakem na dlaždice. Mezi jednotlivými vrstvami lehce přebruste jemným brusným papírem.

**Lakované dlaždice:** Odstraňte špatně přilnavé vrstvy barvy. Zcela odstraňte staré akrylové nátěry (rozpustné ve vodě).

**Vrstvy laku v dobrém stavu:** Pečlivě odmastěte odmašťovacím přípravkem, lehce přebruste a zbavte prachu.

**Vrstvy nátěru ve špatném stavu:** odstraňte všechny špatně přilnavé a uvolněné části odstraňovačem nátěru nebo je oškrábejte a ošetřete jako "neošetřenou dlažbu".

**TECHNICKÁ DATA**

**Pojivo:** kombinované glycerofalátová pryskyřice.

**Pigmenty:** Rutilový oxid titaničitý

**Ředidlo:** lakový benzin

**Měrná hmotnost:** Cca. 1,18 g/ml

**Viskozita:** ICI Rotothinner 7 Poise při 20°C

**Obsah sušiny:** 50% objemově, 65% hmotnostně

**Jemnost mletí:** 10µm

**Doporučená tloušťka vrstvy:** 40 mikronů na vrstvu (suchého filmu)

**Stupeň lesku:** Minimálně 85% s Gardner 60° gloss meter

**Barvy:** bílá a smetanová.

**Ředění:** lakový benzin

**Bod vzplanutí:** cca.39°C

**Čištění náradí:** Lakový benzin nebo přípravek a čištění štětců.

**Výkonnost:**

Dobrá odolnost vůči chemickým přípravkům na údržbu. Přilnavost na dlaždicích, G.T= 0. Po cca 2 týdnech dosáhne barva optimální tvrdosti a přilnavosti, poté ji lze udržovat nejběžnějšími čisticími prostředky. Nepoužívejte brusné prostředky

**Skladování:** Minimálně 12 měsíců v těsně uzavřeném původním obalu na suchém, chladném a nezamrzajícím místě.

**Obecně:** Nenanášejte příliš silnou vrstvu. Nejlépe při teplotě mezi +5 °C a +30 °C. Po použití obal pevně uzavřete, krátce otočte, abyste zabránili odlupování, a skladujte ve svislé poloze.

**Zbytky:** Tento materiál a jeho obal odevzdejte na sběrném místě nebezpečného nebo speciálního odpadu.