

FINESS Vloerverf

Barva na betonovou podlahu

Popis: Hedvábně matná barva odolná proti opotřebení pro dekorativní ochranu např. cementových a betonových podlah. Odolnost vůči palivu, oleji, slané vodě a horkým pneumatikám automobilů. Není vhodný pro asfaltové podlahy. Pro vnitřní použití.

Použití: Vhodná pro podlahy v garážích, sklepech, prádelnách a skladech, na schodech apod. Vhodné na veškeré typy betonu mimo „kletovaných“ povrchů.

Vlastnosti:

- odolný vůči provozním kapalinám
- odolný vůči změkčovadlům pneumatik
- odolává vysoké mechanické zátěži
- snadná aplikace
- vynikající kryvost
- dekorativní vzhled

Odstín: Různé odstíny.

Zpracování: Před použitím dobře promíchejte. Nanášejte křížem ve 2 vrstvách plochým širokým štětcem nebo malířským válečkem s krátkým vlasem. První vrstvu zředte 5-10% lakovým benzínem. Další nátěry neředte.

Výtěžnost: Přibližně 12 m²/litr na jednu vrstvu v závislosti na podkladu a způsobu aplikace.

Čas schnutí při 23°C a relativní vlhkosti 65%: Proti prachu cca po 2 hodinách. Přetíratelné po 18 hodinách.

Plně vytvrzeno po 72 hodinách.

SYSTÉM NÁTĚRU

Podklad: Musí být pevný a před nátěrem očištěný od mechů, řas, solných sedimentů, špíny, mastnoty, prachu atd. Odstraňte a/nebo opravte uvolněné vrstvy nebo spáry. Vždy čistěte přípravkem Finess Beton- & Cementreiniger.

* Tip:

Vlhkost:

Abyste se ujistili, že je podlahu dostatečně suchá, položte na ošetřovanou podlahu kus plastové fólie o ploše přibližně 1 m² a po stranách ji přelepte páskou. Nechte ji na místě 24 hodin. Pokud se po uplynutí této doby pod fólií objeví kondenzace nebo beton ztmavne či zvlhne, nelze podlahu ještě natírat.

Přilnavost:

Abyste se ujistili, že je přilnavost podkladu dobrá, vyřízněte do stávající vrstvy nátěru pomocí hobby nože písmeno "X" až k betonu. Přes něj nalepte pevnou pásku. Nyní pásku jedním pohybem odstraňte. Pokud je více než 25 % zkušebního povrchu uvolněno, je třeba před lakováním podlahy odstranit celou vrstvu nátěru.

Nové betonové podlahy: Před natíráním by měly být staré nejméně 6 týdnů (na každý cm tloušťky vrstvy nejméně 1 týden schnutí).

Hrubé neošetřené betonové podlahy: Důkladně vyčistěte čisticím prostředkem Finess Beton- & Cementreiniger.

Neošetřené hladké betonové podlahy: Zdrsněte a/ nebo vyleptejte vodou a 10% kyselinou chlorovodíkovou. Důkladně opláchněte čistou vodou a nechte uschnout. Poté vyčistěte čisticím prostředkem Finess Beton & Cement Cleaner.

Porézni a prašné povrchy: Důkladně vyčistěte čisticím prostředkem na beton a cement Finess. Po zaschnutí proveďte předúpravu základním nátěrem na beton a podlahy Finess.

Drolící se podklady: Oškrábejte, zbavte prachu. Důkladně vyčistěte čisticím prostředkem na beton a cement Finess. Po zaschnutí proveďte předúpravu základním nátěrem na beton a podlahy.

Ošetřené podlahy v dobrém stavu: nejprve důkladně vyčistěte přípravkem Finess Beton & Cement Cleaner. Poté je zdrsněte a oprašte.

Ošetřené podlahy ve špatném stavu: odstraňte uvolněné části a vyrovnejte nerovnosti. Nechte zaschnout. Poté je vyčistěte čisticím prostředkem na beton a cement Finess. Poté povrch zdrsněte a zbavte prachu a předtím jej ošetřete základním nátěrem na beton a podlahu Finess.

TECHNICKÁ DATA

Pojivo: Polyuretanem modifikovaná alkydová pryskyřice

Ředidlo: Lakový benzín

Obsah sušiny: 52% objemově

Hustota: Cca. 1,2 g/ml

Doporučená tloušťka filmu: 40 mikronů na vrstvu (suchého filmu)

Stupeň lesku: hedvábně matný, 30-35 % s Gardner 60° gloss meter

Odstín: Různé odstíny

Ředit s: Lakový benzín

Bod vzplanutí: 39°C

Bezpečnostní údaje: Viz bezpečnostní list (MSDS)

Čištění nástrojů: Lakový benzín

Výkonost: Odolnost vůči oleji, palivu, slané vodě a horkým pneumatikám automobilů. Dobré pokrytí. Odolné a dekorativní.

Skladování: Minimálně 12 měsíců v těsně uzavřeném původním obalu na suchém, chladném a nemrzoucím místě.

Obecně: Doporučujeme aplikovat při teplotách mezi +8° a +30 °C. Po použití nádobu řádně uzavřete a skladujte ve svislé poloze.

Přebytečný produkt: Tuto barvu a obal je třeba odevzdat na sběrném místě nebezpečného nebo speciálního odpadu.