



PEGACRYL® SATIN

Akrylový, vodou-ředitelný nátěr se saténovým leskem

- Odolnost proti povětrnostním vlivům lepší než u většiny syntetických emailů
- Dobrý rozliv barvy
- Dobrá plnivost
- Vysoká kryvost

PEGACRYL® SATIN

POPIS

Akrylový, vodou-ředitelný nátěr se saténovým leskem.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Dřevo, uvnitř i venku. Jako vrchní nátěr na Noxyde.

TECHNICKÁ DATA

Hustota (g/cm ³):	1,25 - 1,32
Úroveň lesku:	Saténový lesk
Úroveň lesku při 60°:	Saténový lesk: 30%
Obsah sušiny váhově:	47 - 51 %
Obsah sušiny objemově:	31 - 34 %

ČAS SCHNUTÍ PŘI 20°C/RH 50%

Na dotyk:	1 hodina
Pro manipulaci:	5 hodin
Pro přelakování:	24 hodin
Plně vytvrzen:	2 dni

DOPORUČENÁ VRSTVA MOKRÉHO FILMU

100 µm

DOPORUČENÁ VRSTVA SUCHÉHO FILMU

35 µm

TEORETICKÁ VYDATNOST

9 - 12 m²/l

PRAKTICKÁ SPOTŘEBA

Praktická spotřeba závisí na mnoha faktorech, jako je poréznost a drsnost podkladu a ztráty materiálu během aplikace.

PŘEDÚPRAVA POVRCHU

Lakované podklady: nanášejte přímo na staré zvětralé nátěry; původní hladké a lesklé nátěry mírně zdrsňte.

Neošetřené podklady: na dřevo naneste základní nátěr Fassiprim Aqua XPE.

POKYNY K POUŽITÍ

Pro zajištění homogenity by měly být nátérové hmoty před použitím důkladně promíchány.

PODMÍNKY APLIKACE

teplota: > 10°C
vzdušná vlhkost: < 80% H.R.

APLIKACE & ŘEDĚNÍ: ŠTĚTEC

Neředte.

APLIKACE & ŘEDĚNÍ: VÁLEČEK

Neředte.

APLIKACE & ŘEDĚNÍ: AIRLESS

Tryska: 018 / Tlak: 180 barů. V případě potřeby zředte trochou vody.

APLIKACE & ŘEDĚNÍ: VZDUCHOVÉ STRÍKÁNÍ

Naředte vodou.

ČIŠTĚNÍ NÁSTROJŮ A PŘÍPADNÉHO ZNEČIŠTĚNÍ

Vodou.

POZNÁMKY

Pegacryl Satin nanášejte přednostně pomocí airless nebo štětce. Neaplikujte na plném slunci nebo v příliš horkých podmínkách, aby nedošlo ke snížení rozlivu barvy.

BEZPEČNOSTNÍ ÚDAJE

VOC produktu:	128 g/l
VOC směsi:	128 g/l
VOC kategorie:	A/d
VOC limit:	130 g/l
Bezpečnostní pokyny:	Prostudujte bezpečnostní list a bezpečnostní informace uvedené na obalu.

SKLADOVATELNOST

2 roky od data výroby v neotevřených plechovkách, pokud jsou skladovány v suchých, dobře větraných prostorách, ne na přímém slunečním světle. Při teplotách mezi 5 a 35°C.

Datum vydání: 20/08/2020

CLUB MARK BARVY s.r.o.

Hvozdčanská 2053/3, 148 00 Praha 4 Chodov

info@clubmarkbarvy.cz

www.clubmarkbarvy.cz

ČSN EN ISO 9001:2016; ČSN EN ISO 14001:2016

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum UK Ltd.
PO Box 261
Chester-le-Street
DH3 9EH United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
11, rue Jules Verne - B.P. 60039
95322 St-Leu-La-Forêt Cedex
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu