

# Technický list

Rust-Oleum barva na kovový nábytek

---

**Elegantní metalický lak. Lze použít jako základní nátěr v kombinaci s Rust-Oleum Chalky Finish Furniture Paint pro dosažení patinované či luxusního efektu nebo použít jako vrchní nátěr pro čistě kovový povrch. Na většinu povrchů není potřeba základní nátěr ani broušení (Jednoduše se ujistěte, že povrchy jsou hladké, suché a bez nečistot).**

**Příprava:** Pro dosažení nejlepších výsledků se ujistěte, že je povrch hladký, čistý, suchý a bez vosku, leštidla, oleje nebo jiných povrchových nečistot. Pokud byl použit vosk nebo leštěnka, důkladně očistěte povrch lakovým benzínem. Holé dřevo doporučujeme před lakováním obrousit.

**Aplikace:** Před použitím důkladně promíchejte. Produkt lze nanášet štětcem nebo válečkem. Při nanášení štětcem nanášejte rovnoměrně podle struktury dřeva. Váleček použijte s krátkým vlasem. Pro vytvoření patinovaného vzhledu naneste barvu Rust-Oleum Metallic Finish Furniture Paint, nechte zaschnout a poté naneste vrstvu Rust-Oleum Chalky Finish Furniture Paint. Nechte zaschnout a poté lehce přebruste navlhčeným brusným papírem nebo drátěnkou z nerezové oceli - obruste s vlákny dřeva. Chraňte efekt barvy pomocí vosku na konečnou úpravu nábytku Rust-Oleum nebo laku na nábytek Rust-Oleum.

**Vydatnost:** až 14 m<sup>2</sup> / litr. Pokrytí se může lišit v závislosti na metodě a rychlosti aplikace a poréznosti povrchu.

**Doba schnutí:** Suchý na dotek za 1 hodinu. Manipulujte po 4 hodinách. Přelakovat po 4 hodinách. Plná tvrdost po 4 hodinách.

**Čištění:** Před omytím vodou odstraňte z aplikačního zařízení co nejvíce produktu. Nevylévejte do kanalizace nebo

vodních toků. Některé místní úřady mají speciální zařízení pro likvidaci odpadních nátěrů.

**Omezení:** Nelze použít přímo na kov. Nejedná se o přípravek blokující mastné skvrny. Natřete všechny povrchy, kde se nachází skvrny, včetně suků, vhodným základním nátěrem blokujícím skvrny. Pokud si nejste jisti, vyzkoušejte před lakováním na nenápadném místě. Nedoporučuje se pro venkovní použití. I když je vynaloženo veškeré úsilí na zajištění přesnosti barev, kvůli omezením tiskového procesu, odstín barvy je pouze orientační.

**Skladovatelnost:** 2 roky (neotevřené) od data výroby. (Viz základna plechovky).

**Vyloučení odpovědnosti:** Informace obsažené v tomto dokumentu jsou podle našeho nejlepšího vědomí pravdivé a přesné a jsou poskytovány v dobré víře, ale bez záruky. Doporučujeme nejprve natřít zkušební plochu, aby bylo zajištěno, že produkt bude vyhovovat individuálním požadavkům. Před použitím je nezbytné dodržování bezpečnostních předpisů.

VOC produktu = 25 g / litr max.