

**RUST-OLEUM®**  
INDUSTRIAL



## 3333 SUPER ADHESIVE PRIMER

# Vynikající přilnavost na hladké & neporézní podklady

- Perfektní chemická přilnavost nutnosti bez tryskání nebo leptání
- Nízká spotřeba materiálu - skutečná úspora nákladů
- Lze přelakovat prakticky jakoukoli jinou 2K barvou
- Na vodní bázi s nízkým zápachem
- Výborný rozliv

**KNOW-HOW TO PROTECT™**

**WWW.RUST-OLEUM.CZ**

# 3333 SUPER ADHESIVE PRIMER

## POPIS

Vodou-ředitelný epoxidový základní nátěr pro použití na hladkých podlahách, jako je beton a dlažba.

## DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Super Adhesive 3333 by měl být používán na neporézní, husté minerální substráty, jako jsou dlaždice nebo energeticky plovoucí beton; neželezné kovy, jako je nerezová ocel, hliník nebo nová žárově zinkovaná ocel a termosetové plasty, polyester nebo epoxid vyztužený skelnými vlákny. Odolává lehkému až mírnému otěru, občasné vysoké vlhkosti, pravidelnému chemickému čištění a rozliti chemikálií, pokud je přelakován vhodným systémem RUST-OLEUM; lze přelakovat prakticky všemi nátěry RUST-OLEUM Epoxy, Polyurethan, Vinylovými a Akrylovými barvami. Klasifikace 1 třídy pro povrchové šíření plamene dle BS 476; část 7: 1987.

## TECHNICKÁ DATA

Hustota:	1,58
Stupeň lesku:	Saténový mat
Obsah sušiny objemově:	61,9 %
Teplotná odolnost:	150°C (suchého tepla)
Míchací poměr:	Základ : Aktivátor = 0.72 : 0.28 (objemově)

## ČAS SCHNUTÍ PŘI 20°C/RH 50%

Na dotyk:	6 hodin
Pro manipulaci:	8 hodin
Pro přelakování:	16 hodin (20°C), 24 hodin (10°C), 12 hodin (30°C)
Plně vytvrzen:	8 dní
Zpracovatelnost:	2 hodiny

## DOPORUČENÁ VRSTVA MOKRÉHO FILMU

25 µm

## DOPORUČENÁ VRSTVA SUCHÉHO FILMU

15 µm

## TEORETICKÁ SPOTŘEBA

41 m<sup>2</sup>/l

## PRAKTICKÁ SPOTŘEBA

25-30 m<sup>2</sup>/l. Naneste ve velmi tenké vrstvě ne více než 25µm mokrého filmu (15µm suchého filmu).

## PŘEDÚPRAVA POVRCHU

Odstraňte mastnotu, olej a všechny ostatní povrchové nečistoty čistícím roztokem RUST-OLEUM FK 111 nebo alkalickým, případně vysokotlakým (parním) čištěním. Nový beton by měl být plně vytvrzen a suchý, nejméně 30 dní před přelakováním. Povrch musí být čistý a během aplikace může být mírně vlhký.

## INSTRUKCE K POUŽITÍ

Před smícháním jednotlivých komponentů důkladně promíchejte. Použijte míchadlo s nízkými otáčkami.

## PODMÍNKY APLIKACE

Teplota vzduchu a produktu mezi 10 a 35°C a relativní vlhkost pod 70%. Teplota podkladu musí být nejméně 5°C nad rosným bodem.

## APLIKACE & ŘEDĚNÍ: ŠTĚTEC

Vždy zředte 20% vody objemově. Používejte štětce ze směsi syntetických / přírodních vláken. Zkontrolujte tloušťku mokrého filmu, vyhněte se nadměrné tloušťce filmu. Přednostně používejte jednorázové štětce.

## APLIKACE & ŘEDĚNÍ: VÁLEČEK

Vždy zředte 20% vody objemově. Použijte pěnový váleček HD. Zkontrolujte tloušťku mokrého filmu, vyhněte se nadměrné tloušťce filmu. Přednostně používejte jednorázové válečky.

## APLIKACE & ŘEDĚNÍ: VZDUCHOVÉ STŘÍKÁNÍ

Ředte vodou do 20% objemově. Tryska: 1,2 - 2,0 mm. Tlak: 2 - 4 bar. Zkontrolujte tloušťku mokrého filmu, vyhněte se nadměrné tloušťce filmu.

## ČIŠTĚNÍ NÁSTROJŮ A PŘÍPADNÉHO ZNEČIŠTĚNÍ

Ohned po aplikaci (horkou) vodou a mýdlem.

## POZNÁMKY

Nepokoušejte se nanášet silnou vrstvu, abyste předešli problémům s přilnavostí a citlivostí na vlhkost. Pokud je relativní vlhkost během sušení vysoká, může být vytvrzování pomalejší.

## BEZPEČNOSTNÍ DATA

VOC produktu:	8 g/l
VOC směsi:	8 g/l
VOC kategorie:	A/h
VOC limit:	30 g/l
Třída:	A+
Bod vzplanutí:	Nehořlavý
Bezpečnostní pokyny:	Prostudujte bezpečnostní list a bezpečnostní informace uvedené na obalu.

## SKLADOVATELNOST

3 roky od data výroby v neotevřených nádobách, pokud jsou skladovány v suchých, dobře větraných prostorách a mimo přímého slunečního záření, při teplotách mezi 5°C a 35°C. Chraňte před mrazem. Přemrznutí má na produkt nevratný negativní vliv.

Datum vydání: 15/07/2019

## CLUB MARK BARVY s.r.o.

Hvozdčanská 2053/3, 148 00 Praha 4 Chodov

info@clubmarkbarvy.cz

www.clubmarkbarvy.cz

ČSN EN ISO 9001:2016; ČSN EN ISO 14001:2016

## Rust-Oleum Netherlands B.V.

Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

## Rust-Oleum UK Ltd.

PO Box 261  
Chester-le-Street  
DH3 9EH United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

## Rust-Oleum France S.A.S.

11, rue Jules Verne - B.P. 60039  
95322 St-Leu-La-Forêt Cedex  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

## N.V. Martin Mathys S.A.

Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu