

RUST-OLEUM®
— INDUSTRIAL —



4215 HEAT-RESISTANT TOPCOAT

Tepelně odolný vrchní nátěr

- Dlouhodobá stálá tepelná odolnost až do 425°C
- Odolný lesklý povrch v hliníkovém odstínu
- Jedno balení pokryje 80 m²
- Ideální pro čela kotlů, spalovny, komíny, pece a další
- Vynikající rozliv

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.CZ

4215 HEAT-RESISTANT TOPCOAT

POPIS

Jednosložkový tepelně odolný vrchní nátěr poskytuje tepelnou odolnost až do 425 °C za sucha. Hezký hliníkový vzhled.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

4215 by měl být použit na nové čisté ocelové nebo otryskané ocelové povrchy opatřené žáruvzdorným základním nátěrem 4268. Poskytuje tepelnou odolnost až do 425 °C suchého tepla v chráněném nebo vnitřním prostředí, pokud je aplikován na žáruvzdorný základní nátěr 4268. Na otryskanou ocel by měly být před aplikací 4215 aplikovány dva nátěry 4268.

TECHNICKÁ DATA

Hustota (g/cm³):	1,14
Lesk:	Metalický
Třída koroze:	C3 M
Pevných látek v objemu:	44,6%
Tepelná ochrana:	425°C

DOBA SCHNUTÍ PŘI 20° C/RV 50%

Na dotyk:	2 hodiny
K manipulaci:	8 hodin
Pro přelakování:	24 hodin
Plně vytvrzen:	24 hodin

DOPORUČENÁ VRSTVA MOKRÉHO FILMU

34 µm

DOPORUČENÁ VRSTVA SUCHÉHO FILMU

15 µm

TEORETICKÁ SPOTŘEBA

16 m²/l

PRACTICAL CONSUMPTION

Praktická spotřeba závisí na mnoha faktorech, jako je pórovitost a drsnost podkladu a ztrátě materiálu během aplikace.

PŘÍPRAVA POVRCHU

Odstraňte mastnotu, olej a všechny ostatní povrchové nečistoty alkalickým nebo vysokotlakým (parním) čištěním v kombinaci s vhodnými detergenty. Základní nátěr doporučeným základním nátěrem 4268. Předchozí nátěry, které jsou v dobrém stavu, obracejte, aby se povrch mírně zdrsnil. Povrch musí být během aplikace čistý a suchý.

NÁVOD K POUŽITÍ

Pro zajištění homogenity je třeba nátěrové hmoty před použitím důkladně promíchat.

PODMÍNKY APLIKACE

Teplota vzduchu, podkladu a nátěrové hmoty mezi 5 a 35°C a relativní vlhkost pod 85%. Teplota podkladu musí být minimálně 3°C nad rosným bodem.

APLIKACE & ŘEDĚNÍ: ŠTĚTEC

Až 10% objemově RUST-OLEUM Thinner 150. Používejte štětce s přírodními, dlouhými štětinami.

APLIKACE & ŘEDĚNÍ: VÁLEČEK

Až 10 % objemově RUST-OLEUM Thinner 150. Použijte polyamidové válečky 8 -12 mm.

APLIKACE & ŘEDĚNÍ: AIRLESS

V případě potřeby až 5% objemu RUST-OLEUM Thinner 150. Pneumatické a elektrické airless zařízení. Velikost trysky: 0,013-0,015" (použijte obrácené hroty) Tlak materiálu: 110 – 150 bar. Zkontrolujte tloušťku mokrého filmu, vyhněte se nadměrné tloušťce filmu.

APLIKACE & ŘEDĚNÍ: VZDUCHOVÉ STŘÍKÁNÍ

10-20% objemu RUST-OLEUM Thinner 150. Gravitační nádoba a tlaková nádoba. Velikost trysky: 1,2 -1,8 mm. Aplikační tlak: 2 - 4 bar.

ČIŠTĚNÍ NÁSTROJŮ A PŘÍPADNÉHO ZNEČIŠTĚNÍ

Použijte ředidlo RUST-OLEUM 150/160 nebo aromatické uhlovodíky.

POZNÁMKY

Maximální tloušťka suchého filmu na jednu vrstvu: 30 µm za sucha, odpovídá 125 µm za mokra. Nátěr pomalu zahřívejte (max. 50°C/hod.) na 150°C.

BEZPEČNOSTNÍ ÚDAJE

VOC produktu:	499 g/l
VOC směsi:	499 g/l
VOC kategorie:	A/i
VOC limit:	500 g/l
Bezpečnostní poznámka:	Přečtěte si bezpečnostní list a bezpečnostní informace uvedené na obalu. Pozor: kvůli možnému natlakování otvírejte víčko plechovky opatrně.

SKLADOVATELNOST

5 let od data výroby v neotevřených plechovkách, při skladování v suchých, dobře větraných prostorách, ne na přímém slunci při teplotách mezi 5° a 35°C.

Datum vydání: 12/2/2021

CLUB MARK BARVY s.r.o.

Hvozdčanská 2053/3, 148 00 Praha 4 Chodov
info@clubmarkbarvy.cz
www.clubmarkbarvy.cz
ČSN EN ISO 9001:2016; ČSN EN ISO 14001:2016

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum UK Ltd.
PO Box 261
Chester-le-Street
DH3 9EH United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
11, rue Jules Verne - B.P. 60039
95322 St-Leu-La-Forêt Cedex
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu