

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



8798 HYGIENIC PRIMER

Rychleschnoucí vodou-ředitelný protiplísňový základní nátěr

- Rychleschnoucí a přelakovatelný s 8700
- Nabízí lepší ochranu před znečištěním než běžné barvy
- Vodou-ředitelné provedení
- Je možné aplikovat více vrstev během jednoho dne
- Může být aplikován i na vlhký povrch

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.CZ

8798 HYGIENIC PRIMER

POPIS

Jednosložkový, vodou-ředitelný, rychleschnoucí hygienický základní nátěr, v kombinaci s 8700 Hygienic Topcoat poskytuje ochranu interiéru před běžnou vlhkostí a znečištěním. Vhodný na stěny a stropy.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

8798 je určený na minerální podklady jako beton, sádra a zdivo pro vnitřní i vnější aplikace. Produkt 8798 odolává běžné vlhkosti a lze jej použít jako základní nátěr na zeď (zředěný vodou až do 30%), jako vrchní nátěr lze přelakovat nátěrem 8700 Hygienic Topcoat.

TECHNICKÁ DATA

Hustota (g/cm ³):	1.29
Úroveň lesku:	Saténový lesk
Obsah sušiny objemově:	35%
Tepelná odolnost:	90°C (suchého tepla)

ČAS SCHNUTÍ PŘI 20°C/RH 50%

Na dotyk:	30 min (20°C), 2 h (10°C), 30 min (30°C)
Pro manipulaci:	2 h (20°C), 4 h (10°C), 1 h (30°C)
Pro přelakování:	4 h (20°C), 6 h (10°C), 3 h (30°C)
Plně vytvrzen:	3 days (20°C), 5 days (10°C), 2 days (30°C)

DOPORUČENÁ VRSTVA MOKRÉHO FILMU

40 µm

DOPORUČENÁ VRSTVA SUCHÉHO FILMU

115 µm

TEORETICKÁ VYDATNOST

9 m²/l

PRAKTICKÁ SPOTŘEBA

Praktická spotřeba závisí na mnoha faktorech, jako je poréznost a drsnost podkladu a ztráty materiálu během aplikace.

PŘEDÚPRAVA POVRCHU

Odstraňte mastnotu, olej a všechny ostatní povrchové nečistoty alkalickým nebo vysokotlakým (parním) čištěním v kombinaci s vhodnými čisticími prostředky. Nové betonové, sádrové nebo cihlové povrchy by měly před aplikací nátěru vytvrzovat a schnout alespoň 30 dní. Opravte povrchové vady. Odstraňte znečištění pomocí RUST-OLEUM FK111 nebo ND14. Celý povrch omyjte velkým množstvím čisté / teplé vody nebo vysokotlakým (parním) čištěním, abyste odstranili všechny zbytky znečištění a čisticí prostředky. Původní poškozené nátěry odstraňte škrábáním a kartáčováním. Neporušené povlaky přeberte, aby se povrch mírně zdrsnil. Povrch musí být čistý a během aplikace může být mírně vlhký.

POKYNY K POUŽITÍ

Pro zajištění homogenity by měly být nátěrové hmoty před použitím důkladně promíchány.

PODMÍNKY APLIKACE

Teplota vzduchu, podkladu a nátěrového materiálu musí být mezi 5 a 35°C a relativní vlhkost pod 75%. Teplota podkladu musí být minimálně 5°C nad rosným bodem.

APLIKACE & ŘEDĚNÍ: ŠTĚTEC

Ředění vodou, až 5% objemově. Používejte štětky se směsí syntetických a přírodních štětín.

APLIKACE & ŘEDĚNÍ: VÁLEČEK

Ředění vodou, až 5% objemově. Používejte válečky se středně dlouhým vlasem 8-12 mm, tkané akrylové nebo polyesterové.

APLIKACE & ŘEDĚNÍ: AIRLESS

V případě potřeby ředte vodou až do 5% objemově. Používejte pneumatické nebo elektrické bezvzduchové zařízení. Velikost trysky: 0,017-0,024 palce. Tlak materiálu: 130 - 200 bar. Kontrolujte tloušťku mokrého filmu, vyhněte se jeho nadměrné tloušťce.

APLIKACE & ŘEDĚNÍ: VZDUCHOVÉ STRÍKÁNÍ

Není doporučeno.

ČIŠTĚNÍ NÁSTROJŮ A PŘÍPADNÉHO ZNEČIŠTĚNÍ

lhně po použití vodou a mýdlem.

POZNÁMKY

Maximální tloušťka suchého filmu na jeden nátěr: 100 µm suchého, rovná se 285 µm mokrého. Na velmi porézní podklady je vhodné první vrstvu zředit vodou na 30% a následně aplikovat druhou vrstvu.

BEZPEČNOSTNÍ ÚDAJE

VOC produktu:	30 g/l
VOC směsi:	30 g/l
VOC kategorie:	A/g
VOC limit:	50 g/l
Bezpečnostní pokyny:	Prostudujte bezpečnostní list a bezpečnostní informace uvedené na obalu.

SKLADOVATELNOST

5 let od data výroby v neotevřených obalech, pokud jsou skladovány v suchých, dobře větraných prostorách, nikoli na přímém slunečním světle při teplotách mezi 5°C a 35°C. **Chraňte před mrazem.**

Datum vydání: 12/02/2021

CLUB MARK BARVY s.r.o.

Hvozdčanská 2053/3, 148 00 Praha 4 Chodov

info@clubmarkbarvy.cz

www.clubmarkbarvy.cz

ČSN EN ISO 9001:2016; ČSN EN ISO 14001:2016

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum UK Ltd.

PO Box 261
Chester-le-Street
DH3 9EH United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.

11, rue Jules Verne - B.P. 60039
95322 St-Leu-La-Forêt Cedex
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.

Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu