

RUST-OLEUM®
— INDUSTRIAL —



DACFILL®

Vysoce odolný, hydroizolační nátěr pro šikmé střechy

- Pro různé typy střech s minimálním sklonem 5%: beton, bitumen, asfaltové pásy, plasty, ...
- 100% vodotěsný, paropropustný pro odvod vlhkosti z podkladu
- Odolný vůči UV záření, kyselému dešti, teplu, mrazu a znečištění
- Těžko zápalný, samozhášivý.
- Může být zpevněn technickou tkaninou Dacfil Fleece
- Snadno použitelný

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.CZ

POPIS

Vodou-ředitelný a hydroizolační nátěr pro šikmé střechy. Vytváří trvalý elastický plášť bez spojů a švů.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Hydroizolační systém pro střechy se sklonem minimálně 5%, oplechování komínů apod.. Vytváří odolný kaučukový povlak bez spojů nebo švů, který je nehořlavý a samozhášivý. Navíc může být zesílen pomocí tkaniny Dacfill Fleece.

TECHNICKÁ DATA

Hustota:	1,5
Úroveň lesku:	Matt
Obsah sušiny objemově:	60 %
Obsah sušiny váhově:	73 %

ČASU SCHNUTÍ PŘI 20°C/RH 50%

Na dotyk:	2 hodiny
Pro manipulaci:	6 hodiny
Pro přelakování:	24 hodiny
Plně vytvrzen:	1 týden

DOPORUČENÁ TLOUŠŤKA MOKRÉHO FILMU

1000 µm (odpovídá spotřebě: 1,5 kg/m²)

DOPORUČENÁ TLOUŠŤKA SUCHÉHO FILMU

600 µm (odpovídá spotřebě: 1,5 kg/m²)

TEORETICKÁ SPOTŘEBA

- Spotřeba na jeden nátěr: 0,6 - 1,5 kg / m² (závisí na podkladu)
- Strmé střechy (bez tkaniny): 1,3 - 2,5 kg / m²
- Střechy s malým sklonem (s tkaninou): 2,5 - 3 kg / m² (riziko stojaté vody)

PRAKTICKÁ SPOTŘEBA

Praktická spotřeba závisí na mnoha faktorech, jako je poréznost a drsnost podkladu a ztráty materiálu během aplikace.

PŘÍPRAVA POVRCHU

Podklad musí být čistý a suchý, bez vloček, šterku, prachu a nečistot. Vyplňte spáry Elastofillem, spojte aktivní trhliny pomocí technické tkaniny "Dacfill Fleece" a naneste jeden z následujících základních nátěrů:

- Na pórobeton, tvrdé PVC a polyester: Primer 44 HS
- Na velmi hladkém betonu: NOXYDE zředěný 25% vody
- Na železo a ocel: nezředěný NOXYDE
- Asfalt / bitumen: PARAFIX

Střešní nebo bitumenové materiály starší než 1 rok mohou být natřeny přímo přípravkem Dacfill. Zinek, pozinkovaná ocel, měď, olovo a hliník mohou být přelakovány přímo Dacfillem po odmaštění a mírném broušení.

POKYNY K POUŽITÍ

Aby byla zajištěna homogenita, měly by se nátěrové materiály před použitím důkladně promíchat.

PODMÍNKY APLIKACE

Podmínky pro optimální schnutí: osychání větrem (lehký vánek) nebo slunečné počasí. Minimální teplota: 5°C. Max. Relativní vlhkost: 80%.

APLIKACE A ŘEDĚNÍ: ŠTĚTEC

Použijte plochy štětec. V případě potřeby zředte vodou.

APLIKACE A ŘEDĚNÍ: VÁLEČEK

Použijte váleček s dlouhým vlasem. V případě potřeby zředte vodou.

APLIKACE A ŘEDĚNÍ: AIRLESS bezvzduchové stříkání

Tryska: 18 - 23 / Tlak: 220 barů.

APLIKACE A ŘEDĚNÍ: AIRMIX vzduchové stříkání

Nedoporučeno.

ČIŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ

Voda.

POZNÁMKY

Použití tkaniny Dacfill Fleece je nezbytné pro každou střechu se sklonem <5%, v případě stojaté vody a při předpokládaném nebo obávaném riziku pohybu podkladu.

U aplikací, u kterých je třeba se obávat trvale stojící vody, nebo když je potřeba ochranný nátěr Dacfill před znečištěním (např. Dacfill white), doporučujeme Dacfill chránit nátěrem PRT (cca 100 g / m²). Tento systém není určen pro trvalý pohor; v případě použití v úžlabí musí být dodržen minimální sklon pro odtok dešťové vody.

Nepoužívejte na asfaltové povrchy, měkké PVC nebo bitumenové materiály mladší než 1 rok.

Tvrdość Shore A: 70 (ASTM D 2240)

BEZPEČNOSTNÍ DATA

VOC produktu:	5 g/l
VOC směsi:	5 g/l
VOC kategorie:	A/i
VOC limit:	140 g/l
Určení:	Exteriér
Bod vzplanutí:	Nehořlavý

Bezpečnostní pokyny: Prostudujte bezpečnostní list a bezpečnostní informace uvedené na obalu.

SKLADOVATELNOST

2 roky od data výroby v neotevřených nádobách, pokud jsou skladovány v suchých a dobře větraných prostorech a nejsou vystaveny přímému slunečnímu světlu, při teplotách mezi 5°C a 35°C.

Datum vydání: 26/04/2018

CLUB MARK BARVY s.r.o.

Hvozdčanská 2053/3, 148 00 Praha 4 Chodov

info@clubmarkbarvy.cz

www.clubmarkbarvy.cz

ČSN EN ISO 9001:2016; ČSN EN ISO 14001:2016

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum UK Ltd.
PO Box 261
Chester-le-Street
DH3 9EH United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
11, rue Jules Verne - B.P. 60039
95322 St-Leu-La-Forêt Cedex
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu