

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



HARD HAT® ADVANCED

Průmyslová barva ve spreji č. 1!

- Základní a vrchní nátěr nejvyšší kvality v jednom
- Silná ochrana proti korozi
- Vysoká stálost barev

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

HARD HAT® ADVANCED

POPIS

Spreje 2700 Hard Hat® Advanced Primer & Topcoat v jednom jsou založeny na rychleschnoucím sójovém alkydu s krátkým obsahem oleje. Výrobky jsou založeny na pigmentech bez obsahu olova a chromátů.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

RUST-OLEUM Hard Hat® Advanced 2700 Primer & Topcoat v jednom by se měl nanášet na řádně připravené natřené podklady. RUST-OLEUM Hard Hat® Advanced 2700 Primer & Topcoat je určen pro drobné údržbářské práce nebo pro retušování. RUST-OLEUM Hard Hat® Advanced 2700 Primer & Topcoat by se měl používat v lehkých průmyslových expozicích, při běžné vlhkosti a v interiérech.

TECHNICKÁ DATA

Úroveň lesku: Lesk, mat, satén
Teplná odolnost: 100 °C (suché teplo), při teplotě nad 65 °C může dojít ke změně barvy

ČAS SCHNUTÍ PŘI 20°C/RH 50%

Touch dry: 20 minut
Dry to handle: 45 minut
Dry to recoat: Do 1 hodiny nebo po 48 hodinách
Fully cured: 7 dní

DOPORUČENÁ VRSTVA MOKRÉHO FILMU

100 µm

DOPORUČENÁ VRSTVA SUCHÉHO FILMU

25 µm

TEORETICKÁ SPOTŘEBA

2.5 m² ze spreje při 25 µm suchého filmu

PRAKTICKÁ SPOTŘEBA

Praktická spotřeba závisí na mnoha faktorech, jako je poréznost a drsnost podkladu a ztráty materiálu během aplikace.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Odstraňte vhodnými prostředky nečistoty, mastnotu, olej, uvolněnou rez a všechny ostatní povrchové nečistoty. Neporušené nátěry zdrsňte, aby se vytvořil správný profil pro přilnavost. Povrch musí být při aplikaci čistý a suchý.

PODMÍNKY APLIKACE

Pro dosažení dobrých výsledků musí být relativní vlhkost nižší než 85 % a teplota spreje a podkladu vyšší než 0 °C.

APLIKACE & ŘEDĚNÍ: AEROSOL

Sejměte krycí víčko. Po zaslechnutí chrastění míchací kuličky intenzivně protřepávejte po dobu nejméně jedné minuty. Během používání často protřepávejte. Sprej držte přibližně 25 cm od povrchu. Pohybem tam a zpět udržujte sprej rovnoběžně s povrchem. Dbejte na to, aby byl sprej při stisknutí tlačítka stříkání v pohybu, aby nedocházelo ke stékání barvy. Nanášejte několik tenkých vrstev v několikaminutových intervalech, abyste dosáhli dostatečné tloušťky nátěru. Po použití otočte sprej dnem vzhůru a stiskněte tlačítko stříkání na 2 až 3 sekundy, aby se vyčistil ventil.

POZNÁMKY

Světlé vrchní nátěry mohou potřebovat světlý základní nátěr / mezivrstvu.

BEZPEČNOSTNÍ DATA

VOC produktu: 640 - 650 g/l
Bezpečnostní pokyny: Prostudujte bezpečnostní list a bezpečnostní informace uvedené na obalu.

SKLADOVATELNOST

5 let od data výroby v neotevřených obalech, pokud jsou skladovány v suchých, dobře větraných prostorách, ne na přímém slunci při teplotách mezi 5 °C a 35 °C.

Datum vydání: 28/04/2023

CLUB MARK BARVY s.r.o.

Hvozdčanská 2053/3, 148 00 Praha 4 Chodov
info@clubmarkbarvy.cz
www.clubmarkbarvy.cz
ČSN EN ISO 9001:2016; ČSN EN ISO 14001:2016

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum UK Ltd.
PO Box 261
Chester-le-Street
DH3 9EH United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
11, rue Jules Verne - B.P. 60039
95322 St-Leu-La-Forêt Cedex
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu