

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



HARD HAT® STAIN BLOCKER

Účinné řešení skvrn

- Matný bílý povrch, výborná kryvost (nežloutne)
- Schnutí na dotek za 5-10 minut, nelepivý za 10 minut
- Přalakovatelný za 30 minut
- Pro aplikaci na beton, omítku, dřevotřískové desky, stávající nátěry, tapety atd.
- Bez zápachu.
- Přetíratelný běžnými barvami na stěny

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.CZ

HARD HAT® STAIN BLOCKER

POPIS

RUST-OLEUM® HARD HAT Aerosol 2990 Stainblocker je matný bílý vysoce pigmentovaný nátěr na bázi změkčené akrylové pryskyřice pro trvalou izolaci problematických skvrn od nikotinu, sazí, dehtu a rzi a účinků vlhkosti, graffiti a mnoha dalších barviv.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

RUST-OLEUM® HARD HAT Aerosol 2990 Stainblocker je renovační barva, kterou lze aplikovat přímo na stropy, omítky, cement, dřevo, beton, tapety, izolační stěny, staré nátěry atd. RUST-OLEUM® HARD HAT Aerosol 2990 Stainblocker lze použít jako vrchní nátěr nebo jej lze přetřít běžnými barvami na stěny.

ČAS SCHNUTÍ PŘI 20°C/RH 50%

Na dotek: 5 minut
Pro přelakování: Mokrý do mokrého/ po ½ hodině
Plně vytvrzen: 24 hodin

TEORETICKÁ SPOTŘEBA

2,1 m² na sprej při 30 µm suchého filmu

PRAKTICKÁ SPOTŘEBA

Praktické pokrytí závisí na mnoha faktorech, jako je drsnost podkladu a ztráty materiálu při aplikaci.

PŘÍPRAVA POVRCHU

Odstraňte vhodnými prostředky nečistoty, mastnotu, olej, uvolněnou rez a všechny ostatní povrchové nečistoty. Nepoškozené nátěry mírně zdrsňte. Při aplikaci musí být povrch čistý a suchý.

APLIKAČNÍ PODMÍNKY

Pro dosažení optimálních výsledků by relativní vlhkost vzduchu měla být nižší než 85 % a teplota plechovky vyšší než 0 °C.

APLIKACE & ŘEDĚNÍ: AEROSOL

Sejměte krycí víčko. Po zaslechnutí chrastění míchací kuličky intenzivně protřepávejte po dobu nejméně jedné minuty. Během používání často protřepávejte. Sprej držte přibližně 25 cm od povrchu. Pohybem tam a zpět udržujte plechovku rovnoběžně s povrchem. Ujistěte se, že je sprej při stisknutí trysky v pohybu, aby nedocházelo ke stékání. Nanášejte několik tenkých vrstev v několikaminutových intervalech, abyste dosáhli dostatečné tloušťky nátěru. Po použití otočte sprej dnem vzhůru a stiskněte trysku na 2 až 3 sekundy, aby se vyčistil ventil.

POZNÁMKY

Hnací plyn: propan/butan

BEZPEČNOSTNÍ DATA

VOC produktu: 538 g/l
Bezpečnostní pokyn: Prostudujte bezpečnostní list a bezpečnostní informace uvedené na obalu.

SKLADOVATELNOST

3 roky od data výroby, pokud je skladován v suchých, dobře větraných prostorách, ne na přímém slunci při teplotách mezi 5° a 35° C.

Datum vydání: 04/01/2021

CLUB MARK BARVY s.r.o.

Hvozdčanská 2053/3, 148 00 Praha 4 Chodov
info@clubmarkbarvy.cz
www.clubmarkbarvy.cz
ČSN EN ISO 9001:2016; ČSN EN ISO 14001:2016

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum UK Ltd.
PO Box 261
Chester-le-Street
DH3 9EH United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
11, rue Jules Verne - B.P. 60039
95322 St-Leu-La-Forêt Cedex
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu