

RUST-OLEUM®

INDUSTRIAL



HARD HAT® TOPCOAT RAL-COLOURS

č.1 v průmyslových barvách ve spreji!

- Prvotřídní kvalita
- Na holý kov, dřevo a beton
- Pro manipulaci po 30 minutách (při 20 °C)
- Nejlepší dostupná krycí schopnost
- Tepelně odolný do 100°C

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.CZ

HARD HAT® TOPCOAT RAL-COLOURS

POPIS

Aerosolové vrchní nátěry Hard Hat® 2100 jsou založeny na rychleschnoucím alkydu s obsahem sojového oleje. Složení je na bázi pigmentů bez obsahu olova a chromanů.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Vrchní nátěry RUST-OLEUM 2100 by se měly nanášet na základní nátěry RUST-OLEUM Hard Hat 2169/2182 nebo na řádně připravené natřené podklady. Vrchní nátěry RUST-OLEUM 2100 jsou určeny pro drobné údržbářské práce nebo pro retušování. Vrchní nátěry RUST-OLEUM Topcoats 2100 by se měly používat v lehkých průmyslových expozicích, při běžné vlhkosti a v interiéru.

TECHNICKÁ DATA

Úroveň lesku: Lesk, Mat, Saten
Tepelná odolnost: 100°C (suchého tepla), nad 65°C může dojít ke změně odstínu

ČAS SCHNUTÍ PŘI 20°C/RH 50%

Na dotek: 15 minut
Pro manipulaci: 30 minut
Pro přelakování: Do 1 hodiny nebo po 48 hodinách
Plně vytvrzen: 7 dní

DOPORUČENÁ VRSTVA MOKRÉHO FILMU

100 µm

DOPORUČENÁ VRSTVA SUCHÉHO FILMU

25 µm

TEORETICKÁ SPOTŘEBA

2,5 m² ze spreje při 25 µm suchého filmu

PRAKTICKÁ SPOTŘEBA

Praktická spotřeba závisí na mnoha faktorech, jako je poréznost a drsnost podkladu a ztráty materiálu během aplikace.

PŘÍPRAVA POVRCHU

Odstraňte vhodnými prostředky nečistoty, mastnotu, olej, uvolněnou rez a všechny ostatní povrchové nečistoty. Základní nebo bodový nátěr proveďte doporučenými základními nátěry RUST-OLEUM. Nepoškozené nátěry obrousit, aby se vytvořil správný klíč pro přilnavost. Povrch musí být při aplikaci čistý a suchý.

PODMÍNKY APLIKACE

Pro dosažení dobrých výsledků musí být relativní vlhkost nižší než 85 % a teplota plechovky vyšší než 0°C a teplota substrátu vyšší než 0°C.

APLIKACE & ŘEDĚNÍ: AEROSOL

Sejměte krycí víčko. Po zaslechnutí chrastění míchací kuličky intenzivně protřepávejte po dobu nejméně jedné minuty. Během používání často protřepávejte. Sprej držte při aplikaci přibližně 25 cm od povrchu. Pohybem tam a zpět udržujte sprej rovnoběžně s povrchem. Udržujte sprej při stisknutí trysky při stříkání v pohybu, aby nedocházelo ke tvorbě steklin. Nanášejte několik tenkých vrstev v několikaminutových intervalech, abyste dosáhli dostatečné tloušťky nátěru. Po použití otočte plechovku dnem vzhůru a stiskněte trysku na 2 až 3 sekundy, aby se vyčistil ventil.

POZNÁMKY

Světlé vrchní nátěry mohou potřebovat světlý základní nátěr / mezivrstvu.

BEZPEČNOSTNÍ DATA

VOC produktu: 640 - 650 g/l
Bezpečnostní pokyny: Prostudujte bezpečnostní list a bezpečnostní informace uvedené na obalu.

SKLADOVATELNOST

5 let od data výroby v neotevřených obalech, pokud jsou skladovány v suchých, dobře větráných prostorech, ne na přímém slunci při teplotách mezi 5° a 35 °C.

Datum vydání: 04/01/2021

CLUB MARK BARVY s.r.o.

Hvozdčanská 2053/3, 148 00 Praha 4 Chodov
info@clubmarkbarvy.cz
www.clubmarkbarvy.cz
ČSN EN ISO 9001:2016; ČSN EN ISO 14001:2016

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum UK Ltd.
PO Box 261
Chester-le-Street
DH3 9EH United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
11, rue Jules Verne - B.P. 60039
95322 St-Leu-La-Forêt Cedex
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu