

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



NOXYDE® PEGANOX

Jednosložkový, vodou-ředitelný, elastický nátěr

- Dobrá ochrana proti korozi a hydroizolace
- Hladký povrch, saténový lesk
- 200% elasticita, nepraská a neodlupuje se
- Excelentní rozliv, ideální pro aplikaci válečkem / štětcem
- Základní a vrchní nátěr v jednom

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.CZ

NOXYDE® PEGANOX

POPIS

Jednosložkový, elastický, vodou-feditelný nátěr na akrylové bázi, optimalizovaný pro aplikaci štětcem nebo válečkem.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Antikorozní ochrana železných a neželezných kovů.

TECHNICKÁ DATA

Hustota:	1,2
Lesk:	Sáténový lesk
Korozní třída:	C4 vysoká ochrana
Obsah sušiny objemově:	48 %
Obsah sušiny váhově:	58 %

SCHNUTÍ PŘI 20°C/RH 50%

Na dotyk:	1 hodina
K manipulaci:	2 hodiny
Pro přelakování:	6 hodin
Plně vytvrzen:	2 dny

DOPORUČENÁ TLOUŠŤKA MOKRÉHO FILMU

165 µm

DOPORUČENÁ TLOUŠŤKA SUCHÉHO FILMU

80 µm

TEORETICKÁ SPOTŘEBA

2 vrstvy po minimálně 200 g/m² (5 m²/kg)

PRAKTICKÁ SPOTŘEBA

Praktická spotřeba závisí na mnoha faktorech, jako je poréznost a drsnost podkladu a ztráty materiálu během aplikace.

PŘÍPRAVA POVRCHU

Provedte obvyklé postupy odrezání (tryskáním na Sa 2, ocelovým kartáčem na St 2, apod.) Nebo vysokotlakou vodou (min 600 barů). Po tryskání dobře očistěte.

POKyny PRO POUŽITÍ

Aby byla zajištěna homogenita, měly by se nátěrové materiály před použitím důkladně promíchat.

PODMÍNKY APLIKACE

Teplota mezi 8 a 55°C. Vlhkost vzduchu max. 80% R.H. Teplota podkladu musí být nejméně 5°C nad rosným bodem.

APLIKACE & ŘEDĚNÍ: ŠTĚTEC

Použijte nezředěné.

APLIKACE & ŘEDĚNÍ: VÁLEČEK

Použijte nezředěné.

APLIKACE & ŘEDĚNÍ: AIRLESS

Tryska: 11 - 13 / Tlak: 220 bar.
Ředění vodou, maximálně 3%.

APLIKACE & ŘEDĚNÍ: VZDUCHOVÉ STŘÍKÁNÍ

Použijte nezředěné.

ČIŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ

Vodou.

POZNÁMKY

Při použití v interiéru zajistěte dostatečné větrání.
Při přerušení práce ponořte štětec nebo stříkací pistoli do vody, vyprázdněte a vyčistěte trubky. Na neželezných podkladech použijte nejprve PVDF Primer nebo Pegalink jako adhezni základ.

BEZPEČNOSTNÍ DATA

VOC hodnota produktu:	15 g/l
VOC hodnota směsi:	15 g/l
VOC kategorie:	A/i
VOC limit:	140 g/l
Určení:	A+
Bod vzplanutí:	Nehořlavý

Bezpečnostní pokyny: Čtěte bezpečnostní list a bezpečnostní informace uvedené na obalu.

SKLADOVATELNOST

2 roky od data výroby v neotevřených nádobách, pokud jsou skladovány v suchých a dobře větraných prostorech a nejsou vystaveny přímému slunečnímu světlu při teplotách mezi 5°C a 35°C.

Date issued: 11/04/2018

CLUB MARK BARVY s.r.o.

Hvozdčanská 2053/3, 148 00 Praha 4 Chodov
info@clubmarkbarvy.cz
www.clubmarkbarvy.cz
ČSN EN ISO 9001:2016; ČSN EN ISO 14001:2016

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Postbus 138
4700 AC Roosendaal
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum UK Ltd.
PO Box 261
Chester-le-Street
DH3 9EH United Kingdom
T : +44 (0)2476 717 329
F : +44 (0)2476 718 930
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
11, rue Jules Verne - B.P. 60039
95322 St-Leu-La-Forêt Cedex
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu