

Quality Paints since 1845
MATHYS[®]



PARAFIX[®]

Fixační a impregnační základní nátěr

- Parafix je speciální impregnační základní nátěr na střechu a bitumenové podklady, před aplikací nátěru Dacfill
- Používá se také jako základní nátěr pod Paracem.
- Parafix je mléčná tekutina, která je po vyschnutí bezbarvá
- Zabraňuje vstřebávání vodou ředitelných barev do porézních podkladů

POPIS

Bezbarvý fixační primer na bázi akrylových disperzí pro živичné podklady. Zabraňuje vstřebávání vodou ředitelných barev do poréznych podkladů.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Fixační nátěr na zvětralé živичné povrchy před nanesením nové vrstvy Dacfill nebo Dacfill HZ.

TECHNICKÁ DATA

Hustota:	1,0
Úroveň lesku:	Lesk
Stupeň lesku při 60°:	Lesk: 90%
Obsah sušiny objemově:	27 - 29 %
Obsah sušiny váhově:	27 - 29%

ČAS SCHNUTÍ PŘI 20°C/RH 50%

Na dotek:	1,5 hodin
Pro manipulaci:	4 hodin
Pro přelakování:	1 den
Plně vytvrzen:	1 týden

DOPORUČENÁ TLOUŠŤKA MOKRÉHO FILMU

100 µm

DOPORUČENÁ SUCHÉHO MOKRÉHO FILMU

28 µm

TEORETICKÁ VYDATNOST

5 - 10 m²/l

PRAKTICKÁ VYDATNOST

Praktická spotřeba závisí na mnoha faktorech, jako je poréznost a drsnost podkladu a ztráty materiálu během aplikace.

PŘÍPRAVA POVRCHU

Neaplikovat na vláknocementové desky: v tomto případě použijte Primer 44 HS.
Neaplikujte na málo porézni podklady, jako je omítka, v tomto případě použijte Pegafix.

POKYNY K POUŽITÍ

Pro zajištění homogenity je třeba před použitím nátěrové hmoty důkladně promíchat.

PODMÍNKY APLIKACE

> 5°C, < 80% R.H.

APLIKACE & ŘEDĚNÍ: ŠTĚTEC

Neředěné.

APLIKACE & ŘEDĚNÍ: VÁLEČEK

Neředěné.

APLIKACE & ŘEDĚNÍ: AIRLESS

Neředěné.

Tryska: 011 - 015 / Tlak: 180 - 200 barů

APLIKACE & ŘEDĚNÍ: VZDUCHOVÉ STRÍKÁNÍ

Zředte vodou.

ČIŠTĚNÍ NÁSTROJŮ A ZNEČIŠTĚNÍ

Vodou.

BEZPEČNOSTNÍ DATA

VOC produktu:	40 g/l
VOC směsi:	40 g/l
VOC kategorie:	A/i
VOC limit:	140 g/l
Bod vzplanutí:	Nehořlavé
Bezpečnostní poznámka:	Čtěte bezpečnostní list a bezpečnostní informace uvedené na obalu.

SKLADOVATELNOST

2 roky od data výroby v neotevřených plechovkách, pokud jsou skladovány v suchých, dobře větraných prostorách, ne na přímém slunečním světle při teplotách mezi 5° a 35°C.

Datum vydání: 22/02/2019

CLUB MARK BARVY s.r.o.

Hvozdčanská 2053/3, 148 00 Praha 4 Chodov

info@clubmarkbarvy.cz

www.clubmarkbarvy.cz

ČSN EN ISO 9001:2016; ČSN EN ISO 14001:2016

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Postbus 138
4700 AC Roosendaal
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum UK Ltd.

PO Box 261
Chester-le-Street
DH3 9EH United Kingdom
T : +44 (0)2476 717 329
F : +44 (0)2476 718 930
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.

11, rue Jules Verne - B.P. 60039
95322 St-Leu-La-Forêt Cedex
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.

Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu