

RUST-OLEUM®
— INDUSTRIAL —



PEGASOL® QUARTZ

Odolný protiskluzový nátěr.



- Odolný křemenný povrch
- Snadná aplikace
- Rychle schnoucí
- Odolný proti oděru
- Bez zápachu

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.CZ

PEGASOL® QUARTZ

POPIS

Dvousložkový protiskluzový podlahový nátěr na vodou-ředitelné bázi pro vnitřní i venkovní použití.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Pro venkovní práce: na balkónech, terasách atd. Pro vnitřní práce: na průmyslových podlahách, skladech (v garážích musí být na Pegasol Quartz aplikován vrchní nátěr Pegakote).

TECHNICKÁ DATA

Hustota (g/cm³):	1,6
Lesk:	Satén
Obsah sušiny váhově:	77%
Obsah sušiny objemově:	63%
Poměr míchání:	Barva : Tužidlo = 7 : 0,5 (váhově)

DOBA SCHNUTÍ PŘI 20° C/RV 50%

Na dotyk:	45 minut
K manipulaci:	2 hodin
Pro přelakování:	6 hodin
Plně vytvř:	1 týden
Zpracovatelnost po natužení:	1 hodina (12 hodin při naředění 5% objemu vody)

DOPORUČENÁ VRSTVA MOKRÉHO FILMU

500 µm (800 g/m²)

DOPORUČENÁ VRSTVA SUCHÉHO FILMU

315 µm

TEORETICKÁ SPOTŘEBA

800 g/m² na nátěr

PRAKTICKÁ SPOTŘEBA

Praktická spotřeba závisí na mnoha faktorech, jako je pórovitost a drsnost podkladu a ztrátě materiálu během aplikace.

PŘÍPRAVA POVRCHU

Podklad musí být čistý, suchý a zbavený vzlínající spodní vody. Pegasol Quartz lze aplikovat přímo na dlaždice, keramiku (i glazovanou), neporézní přírodní kámen, asfalt. Pórobeton je nutné nejprve impregnovat produkty Primer 44 HS nebo Vernac zředěným 10% obj. ředidlem č. 22. Ostré hmoty v případě polybetonu je nutné odstranit. U nového nebo neporézního betonu odstraňte cementovou spárovací hmotu otryskáním nebo napadením zředěnou kyselinou chlorovodíkovou (3 l kyseliny chlorovodíkové na 10 l vody, nechte 10 minut působit a důkladně opláchněte čistou vodou), nechte zaschnout několik dní před aplikací.

NÁVOD K POUŽITÍ

Pro zajištění homogenity je třeba nátěrové hmoty před použitím důkladně promíchat.

PODMÍNKY APLIKACE

Minimálně 8°C, maximálně 80% R.H.

APLIKACE & ŘEDĚNÍ: ŠTĚTEC

Přednostně aplikujte neředěný.

APLIKACE & ŘEDĚNÍ: VÁLEČEK

Přednostně aplikujte neředěný.

ČIŠTĚNÍ NÁSTROJŮ A PŘÍPADNÉHO ZNEČIŠTĚNÍ

Vodou

POZNÁMKY

- Pegasol Quartz je pochozí po 6 hodinách a pojízdný po 3 dnech
- Vzhledem k tomu, že v Pegasolu (Quartz) vznikají vlivem UV záření kyselé zásady, neměl by být povrchově upravován polyuretanovými laky (např. Pegagraff Hydro). v případě vnějších prací
- Tužidlo přidávejte do barvy postupně za stálého míchání

BEZPEČNOSTNÍ DATA

VOC produktu:	30 g/l
VOC směsi:	30 g/l
VOC kategorie	A/j
VOC limit:	140 g/l
Bezpečnostní poznámky:	Přečtěte si bezpečnostní list a bezpečnostní informace na obalu.

SKLADOVATELNOST

2 roky od data výroby v neotevřených plechovkách, při skladování v suchých, dobře větraných prostorech, ne na přímém slunci při teplotách mezi 5° a 35°C.

Datum vydání: 12/02/2021

CLUB MARK BARVY s.r.o.

Hvoždčanská 2053/3, 148 00 Praha 4 Chodov
info@clubmarkbarvy.cz
www.clubmarkbarvy.cz
ČSN EN ISO 9001:2016; ČSN EN ISO 14001:2016

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum UK Ltd.
PO Box 261
Chester-le-Street
DH3 9EH United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
11, rue Jules Verne - B.P. 60039
95322 St-Leu-La-Forêt Cedex
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu