

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



SUPERGRIP® ANTI-SLIP SPRAY

Během několika sekund se každý povrch stane neklouzavým

- Lehká protiskuzová úprava
- Přilne ke kovu, dřevu, betonu, dlaždicím a parketám.
- Ideální také pro nářadí
- Velmi rychlé schnutí (5-10 minut)

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.CZ

SUPERGRIP® ANTI-SLIP SPRAY

POPIS

Díky tomuto vrchnímu nátěru je každý povrch během chvilky neklouzavý. Protiskuzové spreje SuperGrip™ jsou založeny na rychleschnoucím akrylátovém modifikovaném alkydu s krátkou olejovou vrstvou. Barevné produkty jsou založeny na pigmentech bez obsahu olova a chromátů a obsahují speciální protiskuzovou přísadu. Měly by se nanášet na kovové, betonové, keramické a dřevěné povrchy nebo na řádně připravené lakované podklady.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

RUST-OLEUM Anti-Slip 2400 by se měl nanášet na kovové, betonové, keramické a dřevěné povrchy nebo na řádně připravené lakované podklady. Ocel by měla být opatřena základním nátěrem 2169 nebo 2182. RUST-OLEUM Anti-Slip 2400 jsou určeny pro drobné údržbářské práce nebo pro retušování. RUST-OLEUM Anti-Slip 2400 by se měl používat v interiéru/exteriéru s lehkým průmyslovým zatížením, kde jsou požadovány protiskuzové vlastnosti.

ČAS SCHNUTÍ PŘI 20°C/RH 50%

Na dotek:	20 minut
Pro manipulaci:	60 minut
Pro přelakování:	po 1 hodině sám sebou
Plně vytvrzen:	7 dní

DOPORUČENÁ VRSTVA MOKRÉHO FILMU

100 µm

DOPORUČENÁ VRSTVA SUCHÉHO FILMU

25 µm

TEORETICKÁ SPOTŘEBA

2,5 m² na sprej při 25 µm suchého filmu

PRAKTICKÁ SPOTŘEBA

Praktická spotřeba závisí na mnoha faktorech, jako je poréznost a drsnost podkladu a ztráty materiálu během aplikace.

PŘÍPRAVA POVRCHU

Odstraňte vhodnými prostředky nečistoty, mastnotu, olej, uvolněnou rez a všechny ostatní povrchové nečistoty. Neporušené nátěry obrousit, aby se vytvořil správný klíč pro přilnavost. Povrch musí být při aplikaci čistý a suchý

PODMÍNKY APLIKACE

Pro dosažení dobrých výsledků musí být relativní vlhkost nižší než 85 % a teplota plechovky a podkladu vyšší než 10 °C.

APLIKACE & ŘEDĚNÍ: AEROSOL

Sejměte krycí víčko. Po zaslechnutí chrastění míchací kuličky intenzivně protřepávejte po dobu nejméně jedné minuty. Během používání často protřepávejte. Sprej držte ve vzdálenosti přibližně 25 cm od povrchu. Pohybem tam a zpět udržujte sprej rovnoběžně s povrchem. Ujistěte se, že je sprej při stisknutí tlačítka stříkání v pohybu, aby nedocházelo ke stékání barvy. Nanášejte několik tenkých vrstev v několikaminutových intervalech, abyste dosáhli dostatečné tloušťky nátěru. Po použití otočte sprej dnem vzhůru a stiskněte tlačítko stříkání na 2 až 3 sekundy, aby se vyčistil ventil.

POZNÁMKY

Není určen pro použití ve vlhkých prostorách, jako jsou koupelny, nebo na podkladech, které jsou pravidelně v kontaktu s vodou.

BEZPEČNOSTNÍ DATA

VOC produktu:	524 - 538 g/l
Bezpečnostní pokyny:	Prostudujte bezpečnostní list a bezpečnostní informace uvedené na obalu.

SKLADOVATELNOST

3 roky od data výroby v neotevřených plechovkách, pokud jsou skladovány v suchých, dobře větraných prostorách, bez nepřímého slunečního záření, při teplotách mezi 5° a 35 °C.

Datum vydání: 12/02/2021

CLUB MARK BARVY s.r.o.

Hvozdčanská 2053/3, 148 00 Praha 4 Chodov
info@clubmarkbarvy.cz
www.clubmarkbarvy.cz
ČSN EN ISO 9001:2016; ČSN EN ISO 14001:2016

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum UK Ltd.
PO Box 261
Chester-le-Street
DH3 9EH United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
11, rue Jules Verne - B.P. 60039
95322 St-Leu-La-Forêt Cedex
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu