

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



SURFA-ETCH® 108

Leptací roztok na podlahy a kov

- Zlepšuje přilnavost nátěrových systémů
- Neutralizuje alkalické soli
- Ideální také k odstranění „bílé rzi“ z kovu.
- Bez nežádoucího zápachu nebo výparů
- Nehořlavý

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.CZ

SURFA-ETCH® 108

POPIS

Leptací roztok pro leptání hladkých betonových povrchů, zdíva, pozinkované oceli a hliníku před aplikací nátěrového systému.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Leptací roztok Surfa-Etch 108 by měl být použit pro leptání hladkých betonových povrchů, zdíva, pozinkované oceli a hliníku před aplikací nátěrových systémů RUST-OLEUM. Surfa-Etch 108 neutralizuje alkalické znečištění a odstraňuje produkty koroze zinku a hliníku („bílá rez“). Surfa-Etch 108 by se měl nanášet tvrdým nylonovým štětcem nebo smetákem.

TEORETICKÁ SPOTŘEBA

6 - 8 m²/l

PRAKTICKÁ SPOTŘEBA

Praktická spotřeba závisí na mnoha faktorech, jako je pórovitost a drsnost podkladu a ztrátě materiálu během aplikace.

NÁVOD K POUŽITÍ

Pro zajištění homogenity před použitím dobře protřepejte. Co nejvíce oskrábejte nebo zameťte masnotu, olej, špinu a všechny ostatní povrchové nečistoty. Odmastěte alkalickým čištěním, vysokotlakým (parním) čištěním nebo u malých skvrn čištěním těkavými rozpouštědly. Naneste dostatečné množství leptacího roztoku Surfa-Etch 108 a vetřete jej do povrchu. Nechte stát 10-15 minut v závislosti na teplotě a důkladně očistěte opláchnutím velkým množstvím čerstvé vody. Nenechávejte leptací roztok Surfa-Etch 108 před opláchnutím zaschnout! Beton a zdíva může vyžadovat druhé ošetření. Po vyčištění odstraňte veškerou zbývající vodu a nechte zcela vyschnout, protože vlhkost ponechaná na povrchu nebo zachycená v pórech může způsobit selhání nátěrového systému. Velké plochy povrchu nebo špatné podmínky schnutí mohou vyžadovat delší dobu schnutí před aplikací nátěrového systému.

PODMÍNKY APLIKACE

Teplota vzduchu, podkladu a materiálu mezi 5 a 35°C.

VOC produktu: 45 g/l

Bezpečnostní pokyny: Přečtěte si bezpečnostní list a bezpečnostní informace na obalu..

BEZPEČNOSTNÍ ÚDAJE

PH: 1.0000

SKLADOVATELNOST

2 roky od data výroby v neotevřených plechovkách, při skladování v suchých, dobře větraných prostorách, ne na přímém slunci při teplotách mezi 5° a 35°C.

Datum vydání: 04/01/2121

CLUB MARK BARVY s.r.o.

Hvozdčanská 2053/3, 148 00 Praha 4 Chodov

info@clubmarkbarvy.cz

www.clubmarkbarvy.cz

ČSN EN ISO 9001:2016; ČSN EN ISO 14001:2016

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum UK Ltd.
PO Box 261
Chester-le-Street
DH3 9EH United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
11, rue Jules Verne - B.P. 60039
95322 St-Leu-La-Forêt Cedex
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu