

**RUST-OLEUM®**  
INDUSTRIAL



**THINNER 22**

# Ředidlo se silnou ředící schopností

- Silná ředící schopnost

KNOW-HOW TO PROTECT™

[WWW.RUST-OLEUM.CZ](http://WWW.RUST-OLEUM.CZ)

# THINNER 22

## POPIS

Ředidlo se silnou ředící schopností na bázi aromatických uhlovodíků.

## DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Ředění syntetických emailů a laků pro bezvzduchové nanášení. Odmašťování kovů a většiny druhů dřeva. Čištění "skvrn" akrylových barev nebo akrylových fixačních barev (např. na skle). Čistící a/nebo ředící roztok pro následující výroby:

- Coating PRT
- Fassiclor
- Fillcoat Waterproofing
- Fillcoat Fibres Waterproofing
- NOXYDE Pagarust
- Primer 44HS
- PVDF Primer
- Vernac

## POKyny K POUŽITÍ

Viz "Doporučené použití". Na podkladech, na které ředidlo 22 nepůsobí (např. sklo, smalt), lze skvrny od akrylátových impregnačních přípravků (např. Pegafix, Parafix) a akrylátových barev snadno odstranit hadrem namočeným v ředidle 22.

## POZNÁMKY

Bod varu: 160 - 180°C. Hodnota Kb: 90. Obsah aromatických látek: 99%

## BEZPEČNOSTNÍ ÚDAJE

VOC produktu: 1150 g/l  
Bezpečnostní pokyny: Prostudujte bezpečnostní list a bezpečnostní informace uvedené na obalu.

## SKLADOVATLENOST

5 let od data výroby v neotevřených plechovkách, pokud jsou skladovány v suchých, dobře větraných prostorách, ne na přímém slunci při teplotách mezi 5° a 35 °C.

**Datum vydání: 12/02/2021**

### CLUB MARK BARVY s.r.o.

Hvoždanská 2053/3, 148 00 Praha 4 Chodov

[info@clubmarkbarvy.cz](mailto:info@clubmarkbarvy.cz)

[www.clubmarkbarvy.cz](http://www.clubmarkbarvy.cz)

ČSN EN ISO 9001:2016; ČSN EN ISO 14001:2016

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum UK Ltd.**  
PO Box 261  
Chester-le-Street  
DH3 9EH United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
11, rue Jules Verne - B.P. 60039  
95322 St-Leu-La-Forêt Cedex  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)