



## ZINSSER® BULLS EYE 1-2-3 PLUS

# Základní a těsnící nátěr na vodní bázi

- Základní nátěr pro každý projekt – uvnitř i vně
- Přilne k většině povrchů
- Fixuje křídové podklady
- Utěšňuje porézní podklady
- Utěšňuje skvrny, dokonce i skvrny od vody a kouře

# ZINSSER® BULLS EYE 1-2-3 PLUS

## POPIS

Univerzální epoxidový esterový základní nátěr a těsnicí nátěr na vodní bázi, který nabízí rychlé schnutí a vynikající těsnicí vlastnosti. Pro vnitřní i venkovní použití. Bulls Eye 1-2-3 Plus blokuje skvrny (dokonce i skvrny od vody a kouře). Přílně téměř ke všem povrchům bez předchozího broušení.

## DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Bulls Eye 1-2-3 Plus lze aplikovat na mnoho vnitřních a venkových povrchů, jako jsou stěny, stropy, dveře, obložení, fasády, podhledy, základy a další lakovatelné povrchy. Bulls Eye 1-2-3 Plus utěsňuje porézní povrchy jako harboard.

Zachycuje většinu skvrn a krvácení v základním filmu: vodu, graffiti, mastnotu, kreosot, poškození asfaltem a kouřem, tanin z dubu, ořechu, cedru a sekvoje. Pokud je podklad velmi porézní nebo v případě silného znečištění, mohou být vyžadovány 2 nátěry před vrchním nátěrem.

Možný podklad (holý a dříve natřený):

Sádrokarton, omítka, cement, dřevo (borovice, jedle, cedr, sekvoje, překližka), sklo, nezelezný kov (hliník, měď, nerezová ocel, pozinkovaná ocel), vinyl, sklolaminát, zdvo (štuk, beton, cihla), atd.

Nevhodné pro použití na ocel nebo jiné železné kovy, protože může dojít k bleskové korozi.

Bulls Eye 1-2-3 Plus obsahuje speciální pryskyřice k navázání částic na středně křídované obložení nebo natřené povrchy.

Substráty s vysokým pH: lze použít na povrchy až do pH 12,5.

Lesklé povrchy: přílně k lesklému smaltu, lakům bez vosku, mořidlům na dřevo, umakartu®, PVC a některým tvrdým plastům – dokonce i keramickým dlaždicím – bez předbroušení nebo odlesknutí povrchu.

## TECHNICKÁ DATA

Hustota (g/cm <sup>3</sup> ):	1,4-1,43
Úroveň lesku:	Satén
Úroveň lesku při 60°:	Satén: 23%
Obsah pevných látek v hmotnosti:	55,45%-57,45%

## ČAS SCHNUTÍ PŘI 20°C/RH 50%

Suché na dotek:	30 minut
	1 h (2h na skvrny, 24h na tanin, vždy ve stejný den
Suchý k přetírání:	pro venkovní použití)
Plně vytvrzeno:	7 dní

## DOPORUČENÁ VRSTVA MOKRÉHO FILMU

80 - 110 µm

## DOPORUČENÁ VRSTVA SUCHÉHO FILMU

28 - 38 µm

## TEORETICKÁ SPOTŘEBA

10 m<sup>2</sup>/l (nepřekračujte 7 m<sup>2</sup>/l, aby se zabránilo příliš velké tloušťce filmu)

## PRAKTICKÁ SPOTŘEBA

Praktická spotřeba závisí na mnoha faktorech, jako je poréznost a drsnost podkladu a ztráty materiálu během aplikace.

## PŘÍPRAVA POVRCHU

Povrchy by měly být čisté, suché, zdravé a bez jakýchkoli volných částic a barev, znečištění: mastnoty, oleje, vosku, plísní a jiných mikroorganismů, pasty na tapety atd., které mají špatnou přílnavost. Povrch vždy omyjte vhodným čisticím prostředkem, např. Mathys Multicleaner. Všechny zbývající okraje nátěrového filmu obruste do hladka s povrchem. Odkryté venkovní dřevo obruste brusným papírem o zrnitosti 80 až 100, abyste odstranili uvolněná nebo zvětřalá vlákna. Pokuste se odstranit stávající skvrny omytím, broušením, škrábáním atd. Uzly a šmouhy po skvrně natřete základním nátěrem Zinsser® B-1-N Primer, než naneste základní nátěr na celý povrch pomocí Bulls Eye 1-2-3 Plus.

## NÁVOD K POUŽITÍ

Před a během použití důkladně promíchejte. Bodový základní nátěr doporučujeme pouze pro vrchní nátěry s vysokou krycí schopností. Pro maximální výsledky obruste celý povrch. Pokud výrobek nepoužíváte, uchovávejte obal uzavřený. Z důvodu nekompatibility nemíchejte BE 123 Plus s žádnou jinou barvou.

## PODMÍNKY APLIKACE

Teplota vzduchu a povrchu mezi 10 a 25 °C a relativní vlhkost nižší než 85 %. Vlhkost podkladu nesmí překročit 12 %.

## APLIKACE A ŘEDENÍ: ŠTĚTEC

Použijte nylonový, polyesterový nebo syntetický kartáč. Neředit.

## APLIKACE A ŘEDENÍ: VÁLEČEK

Použijte nylonový, polyesterový nebo syntetický váleček. Neředit.

## APLIKACE A ŘEDENÍ: PISTOLE

Rozstřikovací otvor: 0,017 palce.

Tlak: 140 -170 bar.

Neředit.

## APLIKACE A ŘEDENÍ: SPREJ

Tlak 3-4 bar.

## ČIŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ / SKVRN

Čistěte tekutým čisticím prostředkem a teplou vodou. Pro zaschlé rozlití nebo kapky použijte metylalkohol nebo vhodné rozpouštědlo. Pokud zaschne na nářadí, namočte přes noc do Mathys Brush Cleaner. Drhněte štětiny drátěným kartáčem. Při čištění stříkacího zařízení dodržujte pokyny výrobce.

## POZNÁMKY

Bulls Eye 1-2-3 lze tónovat do barvy vrchního laku až 10 ml univerzálního barviva na 1 l, čímž se zlepší krycí proces o jednu vrstvu.

Doba schnutí: zaručeno plné spojení po úplném vytvrzení základního nátěru (7 dní).

Nižší teploty, vysoká vlhkost podkladu a přidání barviv prodlouží dobu schnutí a vytvrzení.

Omezení: Nedoporučuje se pro aplikaci na podlahy nebo paluby nebo na povrchy vystavené ponoření nebo dlouhodobému kontaktu s vodou. Tento seznam omezení není vyčerpávající.

Bulls Eye 1-2-3 Plus je zaručeno, že bude fungovat tak, jak je uvedeno, pokud je aplikován podle pokynů na štítku na řádně připravený povrch. Oblasti s pokyny jsou pokud možno úplné, ale nemohou zahrnovat všechny podmínky, aplikace a/nebo povrchy, které výrobce nemůže ovlivnit.

## BEZPEČNOSTNÍ DATA

Úroveň VOC:	1.5 g/l
Hotová směs VOC:	1.5 g/l
Kategorie VOC:	A/g
Limit VOC:	30 g/l

Poznámky k bezpečnosti: Přečtěte si bezpečnostní list a bezpečnostní informace vytištěné na plechovce.

## SKLADOVATELNOST

1 rok od data výroby v uzavřené plechovce, pokud je skladován na suchém, dobře větraném místě nevystavovaném přímému slunečnímu záření a při teplotách mezi 5 a 35°C.

Datum vydání: 12/02/2021

### CLUB MARK BARVY s.r.o.

Hvozdčanská 2053/3, 148 00 Praha 4 Chodov

[info@clubmarkbarvy.cz](mailto:info@clubmarkbarvy.cz)

[www.clubmarkbarvy.cz](http://www.clubmarkbarvy.cz)

ČSN EN ISO 9001:2016; ČSN EN ISO 14001:2016

Rust-Oleum Netherlands B.V.  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

Rust-Oleum UK Ltd.  
PO Box 261  
Chester-le-Street  
DH3 9EH United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

Rust-Oleum France S.A.S.  
11, rue Jules Verne - B.P. 60039  
95322 St-Leu-La-Forêt Cedex  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

N.V. Martin Mathys S.A.  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)