

RUST-OLEUM®
— INDUSTRIAL —



8300 HYGIENIC WALL COATING

Rychleschnoucí protiplísňový nátěr pro vlhké prostředí

- Povrchová ochrana do vlhkého a chemicky zatíženého prostředí
- Aplikovatelný už od -10°C
- Nežloutne a odolává proti častému čištění
- Rychlé schnutí a krátká doba před přelakováním
- Obsahuje biocid, který chrání nátěr proti houbám a plísním

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.CZ

8300 HYGIENIC WALL COATING

POPIS

Jednokomponentní hygienický vrchní nátěr, který chrání před mírnou chemickou expozicí, častým čištěním, vlhkým prostředím i přerušovanou vysokou vlhkostí.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

8300 Vrchní nátěr je určen pro aplikaci na minerální podklady opatřené základním nátěrem 8399, nebo i na jiné základované podklady. Odolává mírnému chemickému zatížení, chemickému čištění, různým stupňům vlhkosti. Lze aplikovat na základový nátěr 8399 nebo dobře připravené předchozí podklady. 8300 je klasifikován jako třída 1 hořlavosti dle BS 476; část 7: 1987.

TECHNICKÁ DATA

Hustota:	1,18
Stupeň lesku:	Lesk
Obsah sušiny objemově:	42%
Teplotná odolnost:	80°C (suché teplo)

SCHNUTÍ PŘI 20°C/RH 50%

Na dotyk:	2 hodiny (20°C), 4 hodiny (10°C), 30 minut (30°C), 6 hodin (0°C), 8 hodin (-10°C)
K manipulaci:	4 hodiny (20°C), 6 hodin (10°C), 1 hodina (30°C), 8 hodin (0°C), 12 hodin (-10°C)
Přelakování po:	6 hodin (20°C), 12 hodin (10°C), 2 hodiny (30°C), 16 hodin (0°C), 24 hodin (-10°C)
Plně proschnutí:	8 dní (20°C), 12 dní (10°C), 5 dní (30°C)

DOPORUČENÁ SUCHÁ VRSTVA

85 µm

DOPORUČENÁ MOKRÁ VRSTVA

35 µm

TEORETICKÁ SPOTŘEBA

12 m²/l

PRAKTICKÁ SPOTŘEBA

Praktická spotřeba závisí na mnoha faktorech, jako je poréznost, drsnost podkladu a ztráty materiálu během aplikace.

PŘEDÚPRAVA POVRCHU

Nové betonové, omítnuté nebo cihlové povrchy by měly být vytvrzené a vysušené nejméně 30 dní před nanášením nátěru 8300. Odstraňte mastnotu, olej a všechny ostatní povrchové znečištění alkalickým či vysokotlakým čištěním (parou). Povrch omývejte dostatečným množstvím čerstvé / teplé vody nebo vysokotlakého (parního) čištění, aby se odstranily všechny zbytky kontaminace a čisticích prostředků ND14 nebo FK111. Mírně zdrsňte povrch. Odstraňte nelepivé staré nátěry. Během aplikace musí být povrch čistý a suchý.

INSTRUKCE K POUŽITÍ

Pro zajištění homogeneity nátěru nutno před aplikací důkladně promíchat.

APLIKAČNÍ PODMÍNKY

Teplota vzduchu, podkladu a nátěru mezi -10°C a 35°C a relativní vlhkostí pod 85%. Teplota podkladu musí být nejméně o 3°C nad rosným bodem. Pod 0°C by měl být povrch bez ledu.

APLIKACE & ŘEDĚNÍ: ŠTĚTEC

Používejte štětky na bázi směsi syntetických / přírodních štětín

Ředění:
-10 až 5°C: 10-15% objemově RUST-OLEUM Thinner 633.
> 5°C: do 10% objemově RUST-OLEUM Thinner 633.

APLIKACE & ŘEDĚNÍ: VÁLEČEK

Použijte polyamidové válečky 8-12 mm. Aplikace válečkem může vyžadovat 2 vrstvy, aby bylo dosaženo doporučených vrstev.

Ředění:
-10 až 5°C: 10-15% objemově RUST-OLEUM Thinner 633.
> 5°C: do 10% objemově RUST-OLEUM Thinner 633.

APLIKACE & ŘEDĚNÍ: AIRLESS

Vysokotlaké a elektrostatické bezvzduchové zařízení. Velikost trysky: 0,011-0,017 palce. Tlak: 150 - 200 barů. Nízké teploty mohou ovlivnit atomizační vlastnosti.

Ředění:
-10 až 5°C: Do 10% objemově RUST-OLEUM Thinner 160.
> 5°C up to 15% volume RUST-OLEUM Thinner 633.

APLIKACE & ŘEDĚNÍ: VZDUCHOVÉ STŘÍKÁNÍ

Pistole s pohárkem, tlaková nádoba. Tryska: 1,2 - 1,8 mm. Tlak: 2 - 4 bar.

Ředění:
-10 až 5°C: Do 10% objemově RUST-OLEUM Thinner 160.
> 5°C 10-15% objemově RUST-OLEUM Thinner 633.

ČIŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ A PŘÍPADNÉ ZNEČIŠTĚNÍ

Použijte RUST-OLEUM Thinner 160.

POZNÁMKY

Maximální tloušťka suchého filmu na nátěr: 60 µm suché, odpovídá 145 µm za mokra. Přímý kontakt s oleji a tuky může mít za následek mekčí povrch nátěru.

BEZPEČNOSTNÍ DATA

VOC produktu:	458 g/l
VOC směsi:	499 g/l
VOC kategorie:	A/i
VOC limit:	500 g/l
Třída:	A+
Bod vzplanutí:	40°C
Bezpečnostní poznámka:	Prostudujte bezpečnostní list a bezpečnostní informace uvedené na obalu.

SKLADOVATELNOST

5 let od data výroby v neotevřených nádobách, pokud jsou skladovány na suchých, dobře větraných místech, mimo přímého slunečního záření při teplotách mezi 5°C a 35°C.

Datum vydání: 10/04/2018

CLUB MARK BARVY s.r.o.

Hvoždanská 2053/3, 148 00 Praha 4 Chodov

info@clubmarkbarvy.cz

www.clubmarkbarvy.cz

ČSN EN ISO 9001:2016; ČSN EN ISO 14001:2016

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum UK Ltd.
PO Box 261
Chester-le-Street
DH3 9EH United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
11, rue Jules Verne - B.P. 60039
95322 St-Leu-La-Forêt Cedex
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu