

RUST-OLEUM[®]
INDUSTRIAL



5090 ANTI-CONDENSATION

Zabraňuje kapání kondenzace ze stropu nebo stěn

- Chrání před tvorbou kondenzace páry na povrchu
- Ideální pro pivovary, kuchyně, umývárny a sprchy
- 1 litr produktu po zaschnutí absorbuje nejméně 400 gramů vody
- Rychlé schnutí
- Aplikovatelné i na mírně vlhkých površích

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.CZ

5090 ANTI-CONDENSATION

POPIS

Jednokomponentní, vodou-ředitelný hygienický vrchní nátěr, chráníci před kondenzací vodní páry a následnému stékání a okapávání vodních kapek.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Nátěr 5090 je vhodné aplikovat na stropích a horních částech stěn v jedné vrstvě vysokotlakým stříkáním. Výrobek lze také nanášet štětcem nebo válečkem, 2-3 nátěry, což vede k texturovému vzhledu. Lze použít tam, kde dochází v průřezových cyklech k tvorbě páry, aby se zabránilo kondenzaci a kapání. 1 litr produktu po zaschnutí absorbuje nejméně 400 gramů vody. Původní staré nátěry by měly být odolné proti vlhkosti. Schválení: absorpce Ceripeec.

TECHNICKÁ DATA

Hustota:	1,22
Stupeň lesku:	Mat
Obsah sušiny objemově:	27%*
Tepelná odolnost:	50°C (suché teplo)

ČAS SCHNUTÍ PŘI 20°C/RH 50%

Na dotyk:	1 hodina (20°C), 6 hodin (10°C), 1 hodina (30°C)
Pro manipulaci:	2 hodiny (20°C), 8 hodin (10°C), 2 hodina (30°C)
Pro přelakování:	5 hodin (20°C), 48 hodin (10°C), 4 hodina (30°C)
Plně proschlé:	3 dny (20°C), 6 dní (10°C), 2 dny (30°C)

DOPORUČENÁ VRSTVA MOKRÉHO FILMU

740 µm

DOPORUČENÁ VRSTVA SUCHÉHO FILMU

200 µm

TEORETICKÁ SPOTŘEBA

1,35 m²/l

PRAKTICKÁ SPOTŘEBA

Praktické spotřeba závisí na mnoha faktorech, jako je poréznost, drsnost podkladu a ztráty materiálu během aplikace.

PŘEDÚPRAVA POVRCHU

Nové betonové nebo cihlové povrchy by měly být vytvrzeny a vysušeny nejméně 30 dní před aplikací nátěru. Opravte povrchové vady (potažených) betonových nebo cihlových povrchů. Odstraňte masnotu, olej a všechny ostatní povrchové nečistoty alkalickým nebo vysokotlakým (parním) čištěním. Opatrně oškrábejte a drátěným kartáčem odstraňte poškozený nátěr. Nátěry, které jsou v dobrém stavu, odstraňte a hladký povrch lehce zdrsňte. Povrch může být během aplikace mírně vlhký.

INSTRUKCE K POUŽITÍ

Pro zajištění homogenity nátěru je ho nutno před aplikací důkladně promíchat.

PODMÍNKY APLIKACE

Teplota vzduchu, podkladu a nátěrového materiálu mezi 5 a 35°C a relativní vlhkostí pod 85%. Teplota podkladu musí být nejméně 5°C nad rosným bodem.

APLIKACE & ŘEDĚNÍ: ŠTĚTEC

Ředění objemově až 5% vody. Použijte plochý štětec.

APLIKACE & ŘEDĚNÍ: VÁLEČEK

Ředění objemově až 5% vody. Použijte polyamidový váleček se střední délkou vlasu (10-15 mm). Pro texturované povrchy použijte dlouhý vlas válečku (14-18 mm).

APLIKACE & ŘEDĚNÍ: VYSOKOTLAKÉ STRÍKÁNÍ AIRLESS

V případě potřeby nařeďte vodou objemově do 5%. Velikost trysky: 0.018-0.024 palce (použijte reverzní hroty). Tlak kapaliny: 130 - 200 bar. Zkontrolujte tloušťku mokrého filmu, vyhněte se nadměrné tloušťce filmu.

APLIKACE & ŘEDĚNÍ: VZDUCHOVÉ STRÍKÁNÍ

Nedoporučeno.

ČIŠTĚNÍ NÁSTROJŮ A PŘÍPADNÉHO ZNEČIŠTĚNÍ

Použijte vodu a mýdlo.

POZNÁMKY

Maximální tloušťka suchého nátěru: 500 µm, odpovídá 1850 µm mokré vrstvy. Aby se obnovily absorpční vlastnosti, čistěte zcela suchý povrch pouze studenou vodou a tekutým čisticím prostředkem s nízkým tlakem, následovaným opláchnutím velkým množstvím čisté vody.

BEZPEČNOSTNÍ DATA

VOC produktu:	57 g/l
VOC směsi:	57 g/l
VOC kategorie:	A/i
VOC limit:	140 g/l
Třída:	C
Bod vzplanutí:	Nehořlavé
Bezpečnostní pokyny:	Prostudujte bezpečnostní list a bezpečnostní informace uvedené na obalu.

SKLADOVATELNOST

4 roky od data výroby v neotevřených nádobách, pokud jsou skladovány v suchých, dobře větráných prostorách a mimo přímého slunečního záření, při teplotách mezi 5°C a 35°C. **Chraňte před mrazem.** Přemrznutí má na produkt nevratný negativní vliv.

Datum vydání: 25/04/2018

CLUB MARK BARVY s.r.o.

Hvozdčanská 2053/3, 148 00 Praha 4 Chodov

info@clubmarkbarvy.cz

www.clubmarkbarvy.cz

ČSN EN ISO 9001:2016; ČSN EN ISO 14001:2016

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum UK Ltd.

PO Box 261
Chester-le-Street
DH3 9EH United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.

11, rue Jules Verne - B.P. 60039
95322 St-Leu-La-Forêt Cedex
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.

Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu