

**RUST-OLEUM®**  
INDUSTRIAL



**HARD HAT® GALVA ZINC**

## **Katodická ochrana holé a pozinkované oceli**

- Katodická ochrana holé a pozinkované oceli
- 90% čistého zinku v suchém nátěrovém filmu
- Odolává 500 hodinám zkoušek solnou mlhou (DIN 50021 SS)
- K přelakování do jedné hodiny, verze se štětcem po 4 hodinách
- K přelakování metalickými nástřiky HARD HAT®.

KNOW-HOW TO PROTECT™

**WWW.RUST-OLEUM.CZ**

# HARD HAT® GALVA ZINC

## POPIS

Hard Hat® Aerosol Zinc Spray Cold Galvanising Compound 2185 je rychleschnoucí základní nátěr bohatý na zinek na bázi epoxidové esterové pryskyřice. Výrobek obsahuje čistý zinek jako pigment a poskytuje katodickou ochranu.

## DOPORUČENÉ POUŽITÍ

RUST-OLEUM Zinc Spray 2185 by se měl používat na nové, holé ocelové nebo pozinkované ocelové povrchy. RUST-OLEUM zinkový sprej 2185 je určen k aplikaci na malé plochy nebo k retušování. RUST-OLEUM Zinc Spray 2185 lze přetírat dalšími nátěry. RUST-OLEUM Zinc Spray 2185 by se měl používat jako základní nátěr nebo jako jednovrstvý nátěr v lehkých průmyslových expozicích, korozivním prostředí a v oblastech s vysokou vlhkostí.

## TECHNICKÁ DATA

Úroveň lesku: Mat  
Tepelná odolnost: 450°C (suchého tepla)

## ČAS SUŠENÍ PŘI 20° C/RH 50%

Na dotek: 10 minut  
Pro manipulaci: 30 minut  
Pro přelakování: Do 1 hodiny nebo po 48 hodinách  
Plně vytvrzen: 7 dní

## DOPORUČENÁ TLOUŠŤKA MOKRÉHO FILMU

100 µm

## DOPORUČENÁ TLOUŠŤKA SUCHÉHO FILMU

35 µm

## TEORETICKÁ SPOTŘEBA

1,4 m<sup>2</sup> na sprej při 35 µm v suchém stavu

## PRAKTICKÁ SPOTŘEBA

Praktická spotřeba závisí na mnoha faktorech, jako je pórovitost a drsnost podkladu a ztráty materiálu při aplikaci.

## PŘÍPRAVA POVRCHU

Odstraňte vhodnými prostředky nečistoty, mastnotu, olej, uvolněnou rez a všechny ostatní povrchové nečistoty. Povrch musí být při aplikaci čistý a suchý.

## APLIKAČNÍ PODMÍNKY

Pro dosažení dobrých výsledků musí být relativní vlhkost nižší než 85 % a teplota spreje a podkladu vyšší než 0 °C.

## APLIKACE & ŘEDĚNÍ: AEROSOL

Sejměte krycí víčko. Po zaslechnutí chrastění míchací kuličky intenzivně protřepávejte po dobu nejméně jedné minuty. Během používání často protřepávejte. Sprej držte přibližně 25 cm od lakovaného povrchu. Pohybem tam a zpět udržujte sprej rovnoběžně s povrchem. Dbejte na to, aby byl sprej při stisknutí tlačítka stříkání v pohybu, aby nedocházelo ke stékání barvy. Naneste celou mokrou vrstvu, abyste dosáhli těsného, hustého nátěrového filmu, vyhněte se suchému nástřiku. Po použití otočte sprej dnem vzhůru a stiskněte tlačítko stříkání na 2 -3 sekundy, abyste vyčistili ventil.

## BEZPEČNOSTNÍ DATA

VOC produktu: 630 g/l  
Bezpečnostní pokyny: Prostudujte bezpečnostní list a bezpečnostní informace uvedené na obalu.

## SKLADOVATELNOST

3 roky od data výroby v neotevřených plechovkách, pokud jsou skladovány v suchých, dobře větraných prostorech, ne na přímém slunci při teplotách mezi 5° a 35°C.

Datum vydání: 12/02/2021

### CLUB MARK BARVY s.r.o.

Hvozdčanská 2053/3, 148 00 Praha 4 Chodov  
info@clubmarkbarvy.cz  
www.clubmarkbarvy.cz  
ČSN EN ISO 9001:2016; ČSN EN ISO 14001:2016

Rust-Oleum Netherlands B.V.  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum UK Ltd.  
PO Box 261  
Chester-le-Street  
DH3 9EH United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.  
11, rue Jules Verne - B.P. 60039  
95322 St-Leu-La-Forêt Cedex  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu