

**RUST-OLEUM®**  
— INDUSTRIAL —



## FILLCOAT® WATERPROOFING

# Okamžité řešení průsaků

- Silná elastická vodotěsná vrstva
- Vynikající přilnavost k různým podkladům
- Lze použít za všech povětrnostních podmínek
- Renovace zvětralých střech
- Aplikace štětcem, válečkem i Airless

**KNOW-HOW TO PROTECT™**

**WWW.RUST-OLEUM.CZ**

# FILLCOAT® WATERPROOFING

## POPIS

Okamžitě vodotěsný, elastický opravný nátěr na střechy, nepochozí terasy, okapy, hřebeny, komíny, trubky atd.

## DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Vodotěsná oprava střech, nepochozích teras, okapů, hřebenů, komínů, trubek apod. Přelakovatelné Dacfillem, nátěrem PRT nebo Dacfill HZ.

## TECHNICKÁ DATA

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Hustota:               | 1,05     |
| Stupeň lesku:          | pololesk |
| Objemový obsah sušiny: | 43%      |
| Váhový obsah sušiny:   | 52%      |

## SCHNUTÍ PŘI 20°C/RH 50%

Přelakovatelné po: 3 - 14 dnech stejným produktem. Po 6 týdnech jinou barvou

## DOPORUČENÁ MOKRÁ VRSTVA

1000 µm

## DOPORUČENÁ SUCHÁ VRSTVA

430 µm

## TEORETICKÁ SPOTŘEBA

1 vrstva 1 - 1,5 l/m².

Aplikujte ve 2 vrstvách, v kombinaci s tkaninou Dacfill-fleece (viz níže).

## PRAKTICKÁ SPOTŘEBA

Praktická spotřeba závisí na mnoha faktorech, jako je poréznost, drsnost podkladu a ztráty materiálu během aplikace.

## PŘEDÚPRAVA POVRCHU

Pečlivě odstraňte prach, bláto, mastnotu, mech a uschlé listy. Místa, která mají být opravena, se čistí tvrdým koštětem a houbou. Po čištění lze Fillcoat aplikovat přímo na asfaltové podklady, tvrdé PVC, polyester, zinek, hliník, sklo, dlaždice, atd.. Fillcoat je možno aplikovat za každého počasí, i pod vodou, s výjimkou porézních podkladů. Porézní materiály (beton, kámen, dřevo) musí být nejprve vysušeny a předem ošetřeny nátěrem Primer 44HS. V případě opakovaně opravených netěsností, exponovaných nebo jinak důležitých míst, musí být Fillcoat neobsahující skelná vlákna vyztužen tkaninou Dacfill-fleece: naneste nátěr Fillcoat (cca 1 l / m²), rozbalte a položte na něj Dacfill-fleece a ihned překryjte dalším nátěrem. Fillcoat.

## INSTRUKCE K POUŽITÍ

Pro zajištění homogenity nátěru je nutno před aplikací produkt důkladně promíchat.

## APLIKAČNÍ PODMÍNKY

Lze použít za všech povětrnostních podmínek, s výjimkou sněhu.

## APLIKACE A ŘEDĚNÍ : ŠTĚTEC

Neředit.

## APLIKACE A ŘEDĚNÍ : VÁLEČEK

Neředit.

## APLIKACE A ŘEDĚNÍ : AIRLESS SPRAY

Neředit. Tryska: 18 - 23 / Tlak: 220 barů.

## APLIKACE A ŘEDĚNÍ : VZDUCHOVÁ PISTOLE

Nedoporučeno.

## ČIŠTĚNÍ NÁSTROJŮ / ZNEČIŠTĚNÍ

Ředidlo 22 nebo technický benzín.

## POZNÁMKY

Neaplikujte na polystyrenovou izolaci ani na nový beton (beton by měl být nejméně 2 roky starý). Fillcoat používejte i jako základní nátěr pod Dac Hydro Alu.

## BEZPEČNOSTNÍ DATA

|                         |                                                                                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| VOC produktu:           | 485 g/l                                                                            |
| VOC směsi:              | 485 g/l                                                                            |
| VOC kategorie:          | A/i                                                                                |
| VOC limit:              | 500 g/l                                                                            |
| Bod vzplanutí:          | 40°C                                                                               |
| Použití:                | Exteriér                                                                           |
| Poznámky k bezpečnosti: | Viz Bezpečnostní list a bezpečnostní informace, které jsou vytištěny na plechovce. |

## SKLADOVATELNOST

5 let od data výroby v neotevřených nádobách, pokud jsou skladovány v suchých, dobře větraných prostorách, ne na přímém slunci při teplotách mezi 5°C a 35°C.



**SLEDUJTE VIDEO**

**Datum vytvoření: 11/04/2018**

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu