

BUNTLACK 2 IN 1

pro interiér i exteriér

Podkladový a vrchní nátěr v jednom pracovním kroku, ředitelný

vodou, odolný proti blokování.

rychleschnoucí

odolnost vůči světlu a povětrnostním vlivům

www.blauer-engel.de/liz12a**Před použitím si přečtěte**

Tyto technické poznámky slouží pouze pro vaši informaci a odrážejí náš výzkum a zkušenosti. Můžeme je změnit bez předchozího upozornění, aby odrážely nejnovější stav techniky. Vzhledem k mnoha vlivům při aplikaci a zpracování nelze poskytnout žádnou záruku. V případě pochybností se obraťte na naše oddělení aplikační techniky.

etiketu.**Výhody produktu:**

Nátěr odolný proti blokování pro použití v interiéru i exteriéru. Vodou ředitelný lesklý nebo hedvábně lesklý základní a vrchní nátěr v jedné aplikaci. Oboustranně funkční díky hybridní technologii. Nízký obsah škodlivých látek a rozpouštědel. Výrobek vykazuje dobrou tekutost, je rychleschnoucí, odolný proti opotřebením, odolný proti blokům, pružný, odolný proti povětrnostním vlivům a barevně stálý. Vhodný také na radiátory (kromě RAL 9010).

Světlostálost: velmi dobrá**Odolnost proti povětrnostním vlivům:** Odolnost proti povětrnostním vlivům podle VOB část C DIN 18 363.**Kompatibilita:** Všechny odstíny tohoto výrobku lze míchat v libovolném poměru. Nemíchejte s jinými produkty.**Odstíny/stupně lesku:** na vyžádání**Oblasti použití:**

Po vhodné předúpravě je vhodný pro rozměrově stabilní dřevěné prvky, kovy, tuhé PVC v interiéru i exteriéru. Odpovídá normě DIN EN 71.3 Vhodné pro dětské hračky.

Aplikační tipy a struktura povlaku:

Neaplikujte při teplotách nižších než +8 °C nebo za horkého počasí (sluneční záření). Podklad musí být čistý, suchý, bez mastnoty a rzi a musí být nosný. Uvolněné a neskladné staré nátěry odstraňte odstraňovačem nátěrů. Přílnavé staré nátěry je třeba dobře obrousit (nosete protiprachovou masku). Před použitím dobře promíchejte dřevěným míchadlem.

Ve většině případů lze tento výrobek použít bez základního nátěru.

VÝJIMKY:**na dřevo:**

- Na dřevo vždy používejte izolační nátěr s vodou rozpustnými, barvicími složkami, suky natírejte 2 x. Surové dřevo ve venkovním prostředí předem ošetřete základním nátěrem na dřevo (ochrana proti modrému moření).
- Mezivrstva a závěrečná vrstva s tímto nefeděným přípravkem

na železných kovech:

- Základní nátěr vnějšího povrchu antikoročním nátěrem
- Mezivrstva a závěrečná vrstva s tímto nefeděným přípravkem

na zinku/hliníku:

- odstranit patinu a natřít přípravkem Allgrund 3v1
- Mezivrstva a závěrečná vrstva s tímto nefeděným přípravkem

na tuhém PVC:

- Pískujte (nosete protiprachovou masku) a aplikujte základní nátěr Allgrund 3v1.
- Mezivrstva a závěrečná vrstva s tímto nefeděným přípravkem

Vydatnost: cca 12 m²/litr při jedné vrstvě, v závislosti na stavu / savosti podkladu.**Ředidlo:** upraveno k použití, v případě potřeby vodou **Nářadí:** štětec z plastovýchštětin, pěnový váleček s jemnými póry, možnost nástřiku **Čištění náradí:** ihned po

použití vodou a mýdlem.

Doba schnutí: (při teplotě +20 °C a relativní vlhkosti 65 %)

pevný na dotek: po cca 2 hodinách
Přepřacovatelné: po cca 4 hodinách
vysušené skrz: po cca 4 dnech

Nižší teploty a vyšší vlhkost vzduchu prodlužují dobu sušení.

Složení:

Hybridní technologie čisté akrylové disperze a speciální emulze alkydové pryskyřice bez kobaltových solí, anorganických a organických pigmentů, aditiv, vody a konzervačních látek.

Obsahuje biocidní přípravek CMIT/MIT (3:1) pro udržení skladovací stability.

Obsah VOC:

Limitní hodnota EU pro tento produkt (kat. A/d): 130 g/l (2010).

Tento výrobek obsahuje max. 5 g/l těkavých organických látek.

WGK: viz bezpečnostní list

Kód GISBAU: BSW20

Bezpečnostní pokyny:

V případě potřeby lékařské pomoci mějte po ruce obal nebo štítek. Uchovávejte mimo dosah dětí. Pečlivě si přečtete všechny pokyny a dodržujte je.

Doplňkové nebezpečné prvky:

Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on; reakční hmotnost: 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1).
Může vyvolat alergické reakce. Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání. Upozornění. Při postřiku mohou vznikat nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosol nebo mlhu.

Obecné poznámky:

Poradenství pro alergiky na isothiazolinon na tel. čísle: +49 (0) 4124-606-188.

Nevdechujte mlhu z rozprašovače. Při stříkání používejte ochranné brýle a kombinovaný filtr A2/P2. Při broušení používejte prachový filtr P2. Zajistěte dostatečné větrání během a po aplikaci a schnutí. Během používání barvy nejezte, nepijte a nekuřte. V případě zasažení očí nebo pokožky okamžitě vypláchněte velkým množstvím vody. Nedovolte, aby se dostal do kanalizace, vodních toků nebo půdy. Obvyklá ochranná opatření je třeba dodržovat i při práci s barvami s nízkým obsahem škodlivin.

Skladujte na chladném, ale nezamrzajícím místě. Recyklujte pouze prázdné nádoby. Zbytky tekutých materiálů odevzdejte na sběrném místě použitých barev. Nádoby zajistěte proti převrnutí a úniku během přepravy. Informace o nebezpečnosti a bezpečnostních opatřeních naleznete v bezpečnostním listu, obraťte se na svého prodejce.