



## ZINSSER® PERMA-WHITE MATT

# Vysoce odolná interiérová barva



- Zaschlý nátěr odolává degradaci houbami a plísněmi.
- Samozákladující nátěr.
- Dobrá přilnavost k lesklému a obtížně natíratelnému povrchu.
- Vlastnosti usnadňující aplikaci.
- Odolný, omyvatelný povrch. Odolný proti vlhkosti.

# ZINSSER® PERMA-WHITE MATT

## POPIS

Vysoce odolná akrylová interiérová barva, speciálně vyvinutá pro zkráslení a ochranu vnitřních povrchů při ochraně zaskleného nátěru proti degradaci houbami a plísními.

## DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Pro aplikaci na vnitřní stěny, dutiny ve stěnách, stropy, obložení, dveře, dlaždice a související natíratelné povrchy. Ideální pro koupelny, sklepy, kuchyně, prádelny, skříně, šatny, místnosti s vířivkou, uzavřené verandy a oblasti bazénů nebo jakýkoli interiér, kde je problémem s plísní. Skvělá pro institucionální nebo komerční použití ve školách, nemocnicích, hotelech, pečovatelských domech, restauracích, atletických zařízeních atd.

## TECHNICKÁ DATA

Hustota (g/cm <sup>3</sup> ):	1,38
Úroveň lesku:	Matt
Úroveň lesku při 60°:	Vzhled skořápky: 5-8%
Úroveň lesku při 85°:	Vzhled skořápky: 15-20%
Obsah sušiny váhově:	57%
Obsah sušiny objemově:	41%

## ČAS SCHNUTÍ PŘI 20°C/RH 50%

Na dotyk:	30 minut
Pro přelakování:	2 hodiny
Plně vytvrzen:	7-10 dní

## DOPORUČENÁ VRSTVA MOKRÉHO FILMU

100 - 150 µm

## DOPORUČENÁ VRSTVA SUCHÉHO FILMU

40 - 60 µm

## TEORETICKÁ VYDATNOST

7 - 10 m<sup>2</sup>/l

## PRAKTICKÁ SPOTŘEBA

Praktická spotřeba závisí na mnoha faktorech, jako je poréznost a drsnost podkladu a ztráty materiálu během aplikace.

## PŘEDÚPRAVA POVRCHU

Povrchy musí být čisté, soudržný a zbavený nečistot, prachu, mastnoty, vosku, lepidla na stěny, mýdlového filmu, uvolněné barvy nebo jiného znečištění povrchu. Před aplikací odstraňte všechny existující houby a plísně.

Pokud vás znepokojují plísně za stěnami, pod podlahou, ve ventilačních systémech nebo v jiných neviditelných oblastech, obraťte se na odborníka, který se specializuje na sanaci plísní. U komerčních budov a škol dodržujte příslušné pokyny pro odstraňování plísní. Povrchy očistěte roztokem domácího bělidla na litr vody nebo kvalitním biocidním mycím prostředkem.

Skvrny: rzi, taninů, mastnoty, plísní a další skvrny je třeba blokovat vhodným těsnicím nátěrem likvidující skvrny, jako je **B-I-N**, **Pegaprim Xpress** nebo **Pegaprim Isofix**. Při nanášení základního nátěru na znečištěné oblasti se nejprve pokuste odstranit co nejvíce skvrn umytím, broušením, škrábáním atd.

## POKYNY K POUŽITÍ

Pro zajištění homogenity by měly být nátěrové hmoty před použitím důkladně promíchány.

## PODMÍNKY APLIKACE

Aplikujte, pokud při teplotě vzduchu a povrchu v rozmezí 10 - 32°C a vlhkostí nižší než 80%.

## APLIKACE & ŘEDĚNÍ: ŠTĚTEC

Použijte štětec se syntetickými štětini. Neředte.

## APLIKACE & ŘEDĚNÍ: VÁLEČEK

Neředte.

## APLIKACE & ŘEDĚNÍ: AIRLESS

Tryska: 017-013".

Tlak: 140 - 180 barů.

Neředte.

## APLIKACE & ŘEDĚNÍ: VZDUCHOVÉ STRÍKÁNÍ

V případě potřeby zředit vodou do 10%.

## ČIŠTĚNÍ NÁSTROJŮ A PŘÍPADNÉHO ZNEČIŠTĚNÍ

Vodou.

## POZNÁMKY

Aplikujte druhou vrstvu 2 hodiny nebo déle po první. Odolnost proti poškrábání na lesklých površích se během vytvrzování PERMA-WHITE vytvoří za 5 až 7 dní. Neotírejte nový povlak po dobu sedmi dnů.

Výrobek není určen k aplikaci na podlahy nebo jakýkoli povrch vystavený ponoření do vody nebo dlouhodobému kontaktu s vodou, včetně sprchových koutů, saun nebo páry.

Produkt nechrání před bakteriemi přenášenými potravinami nebo chorobami.

Pro správnou funkci a odolnost proti plísním a houbám jsou nutné 2 vrstvy.

## BEZPEČNOSTNÍ ÚDAJE

VOC produktu:	50 g/l
VOC směsi:	50 g/l
VOC kategorie:	A/i
VOC limit:	140 g/l
Bezpečnostní pokyny:	Prostudujte bezpečnostní list a bezpečnostní informace uvedené na obalu.

## SKLADOVATELNOST

5 let od data výroby v neotevřených plechovkách, pokud jsou skladovány v suchých, dobře větraných prostorách, nikoli na přímém slunečním světle při teplotách mezi 5 až 35°C. Po každém použití důkladně plechovku uzavřete, aby jste zabránili tvorbě škraloupů. Během skladování udržujte víko pevně uzavřené. **Chraňte před mrazem.**

Datum vydání: 26/01/2021

### CLUB MARK BARVY s.r.o.

Hvozdčanská 2053/3, 148 00 Praha 4 Chodov

[info@clubmarkbarvy.cz](mailto:info@clubmarkbarvy.cz)

[www.clubmarkbarvy.cz](http://www.clubmarkbarvy.cz)

ČSN EN ISO 9001:2016; ČSN EN ISO 14001:2016

Rust-Oleum Netherlands B.V.  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

Rust-Oleum UK Ltd.  
PO Box 261  
Chester-le-Street  
DH3 9EH United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

Rust-Oleum France S.A.S.  
11, rue Jules Verne - B.P. 60039  
95322 St-Leu-La-Forêt Cedex  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

N.V. Martin Mathys S.A.  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)