

HOLZSCHUTZLASUR

průsvitné odstíny
odpuzovač vody
hluboko pronikající do dřeva
rychlé schnutí
i pro venkovní použití

Před použitím si přečtěte etкетu!

Uvedená technická data jsou pouze informativní a vychází z našeho výzkumu a zkušeností. Můžeme je aktualizovat tak, aby odrážely nejnovější stav věci. Vzhledem k různým vlivům při používání a zpracování produktu, nelze poskytovat universální záruku. V případě pochybností kontaktujte našeho obchodního zástupce.

Výhody produktu:

Rychleschnoucí rozpouštědlová lazura na dřevo určená na veškeré venkovní povrchy listnatých i jehličnatých dřevin. Ihned k použití a velmi snadno zpracovatelné. Výrobek reguluje vlhkost, je odolný vůči povětrnostním vlivům, vysoce UV stabilní, má velmi dobrou barevnou stálost a neobsahuje biocidní aktivní složky. Zdůrazňuje přirozený vzhled a motiv dřeva. Produkt nabízí dlouhodobou ochranu.

Stálost na světle: velmi dobrá

Odolnost vůči povětrnostním vlivům:

odolný proti povětrnostním vlivům podle VOB, část C, DIN 18363

Kompatibilita: nemíchejte s jinými produkty

Barvy/stupně lesku: na vyžádání

Oblasti použití:

Vhodný dále i pro ochranu všech tropických a původních dřevin, dále například jako základní ochrana pro lakování stavebních panelů ze dřeva, desek, dýh či dřevěných trámů.

Tipy na zpracování:

Bezbarvá varianta sama o sobě nenabízí ochranu proti UV záření a je proto určena pouze pro vnitřní použití nebo zesvětlování tmavých odstínů lazur. U dubového dřeva je vyžadován třívrstvý nátěr. Podklad musí být vždy čistý, suchý, zbavený mastnoty a stabilní. Pryskyřičné a mastné zbytky smyjte univerzálním ředidlem. Vlhkost dřeva by neměla překročit 15%. Uvolněné vrstvy barvy a nestabilní staré vrstvy barvy by měly být odstraněny odstraňovačem nátěrů. Stabilní nátěry důkladně obrousit a silně zvětralé nátěry přebrousit až na původní dřevo. Nepoužívejte při teplotách pod +8°C a při vysokých teplotách. Při zpracování více nádob se ujistěte, že šarže jsou stejné. Dobře promíchejte a nanášejte rovnoměrně v tenké vrstvě po směru vláken dřeva.

1. Aplikace barvy na surovém dřevě, na ošetřeném dřevě, v exteriéru

- a) Podklad ošetřete základním ochranným nátěrem na dřevo (ochrana proti modráni)
b) 2 - 3 nátěry tohoto produktu. Na povrchy silně vystavené povětrnostním vlivům 3 nátěry.

2. Staré nátěry nebo renovační nátěry

- a) Připravte odpovídajícím způsobem podklad
b) 1 - 2 nátěry tímto produktem

Tip: Dřevěné povrchy pravidelně kontrolujte a případné poškození ihned opravte. Z ekologických důvodů, lze od použití základního nátěru na dřevo upustit. Předpokladem k tomu je, že je zaručena konstrukční ochrana dřeva. V každém případě lze očekávat kratší intervaly renovace a zvýšené napadení dřevokazným hmyzem a modravými houbami.

Vydatnost:

cca 12 - 14 m²/litr. jedním nátěrem, v závislosti na stavu / savosti podkladu.

Ředidlo: Připraveno k použití

Aplikace: plochý štětec

Čištění nářadí:

ihned po použití univerzálním ředidlem nebo čističem štětců.

Doba schnutí: (při +20°C, 65% relativní vlhkosti)

odolný proti prachu: po cca 5 hodinách
přelakovatelný: po cca 12 hodinách

Nižší teploty a vyšší vlhkost prodlužují dobu schnutí.

Složení:

speciální alkydové pryskyřice, dearomatizované uhlovodíky, mikrojemné oxidové pigmenty

Obsah VOC:

Limitní hodnota EU pro tento produkt (Kat. A/f): 700 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje maximálně 699 g/l VOC.

WGK: 1

Kód GISBAU: BSL 20

Obecné informace:

Namočené textilie (např. hadříky, čisticí hadry, pracovní oděvy) mohou mít sklon k samovznícení. Skladujte v chladu, ale bez mrazu. Nádoby pouze vyprázdněte k recyklaci. Tekuté zbytky materiálu likvidujte ve sběrně starých nátěrů. Informace o nebezpečí a bezpečnostních opatřeních naleznete v bezpečnostním listu, kontaktujte svého prodejce.

***Prohlášení o dlouhodobé ochraně:**

Dlouhodobá ochrana až 5 let je možná při dodržení doporučení, minimálně 3 nátěry. U objektů, které jsou vystaveny vysoké povětrnostní zátěži, je třeba počítat s kratší ochranou proti povětrnostním vlivům. Pravidelně kontrolujte povrchy, poškozená místa okamžitě opravte. Obnovovací nátěr se doporučuje minimálně každé 2 roky.