

HOLZSCHUTZ - GEL - gelová lazura s olejem na dřevo

pro venkovní použití
odolný proti kapající a stříkající vodě
vysoká UV ochrana
zdůrazňuje motiv dřeva
odolný vůči světlu a povětrnostním vlivům
snadno zpracovatelný

Před použitím si přečtěte informace o produktu!

Uvedená technická data jsou pouze informativní a vychází z našeho výzkumu a zkušeností. Můžeme je aktualizovat tak, aby odrážela nejnovější stav věcí. Vzhledem k různým vlivům při používání a zpracování produktu, nelze poskytovat universální záruku. V případě pochybností kontaktujte našeho obchodního zástupce.

Výhody produktu:

Tento produkt je extrémně odolný vůči povětrnostním vlivům, má vysokou úroveň UV ochrany /mimo čiré verze/, vysoký obsah pevných látek a snadno se zpracovává. Barva je velmi elastická, nepraská.

Světlostálost

velmi dobrá

Odolnost vůči povětrnostním vlivům:

velmi dobrá

Kompatibilita:

Nemíchejte s jinými produkty

Barvy/stupně lesku: na vyžádání**Oblasti použití:**

Tato saténová lazura na dřevo je odolná proti vlhkosti a velmi snadno se aplikuje, neztéká. V kombinaci s konzervačním základním nátěrem na dřevo je to kompletní vysoká ochrana dřevěného povrchu.

Tipy na zpracování:

Gel před nebo během zpracování neprotřepávejte, nemíchejte. Produkt během zpracování zkapalní. Bezbarvá varianta nenabízí UV ochranu, je určena výhradně do vnitřních prostor! Nepoužívejte při teplotách pod +5°C nebo při vysokých teplotách. Všechny podklady musí být stabilní, čisté, suché, zbavené mastnoty a oleje. Pryskyřičné dřevo a mastné zbytky omyjte univerzálním ředidlem. Odstraňte uvolněné vrstvy nátěru, neporušené staré nátěry lehce obruste. Surové dřevo předem ošetřete konzervačním základním nátěrem na dřevo 1-2x závislosti na savosti. Při zpracování více nádob se ujistěte, že šarže jsou stejné.

Aplikace:

- minimálně 2 nátěry
- na strany silně vystavené povětrnostním vlivům naneste minimálně 3 vrstvy, natírejte ve směru vláken dřeva.
- U dubového dřeva je vyžadován také třívrstvý nátěr, aby se dosáhlo uzavřeného lakovaného povrchu.

Tip:

Dřevěné povrchy pravidelně kontrolujte a případné poškození ihned opravte.

Vydatnost:

cca 13 - 15 m²/litr. jedním nátěrem, v závislosti na stavu / savosti podkladu.

Ředění: barva je připravena k okamžitému použití, neředit!!

Nářadí: plochý štětec, štětec na lazuru

Čištění nářadí:

ihned po použití ředidlem

Doba schnutí: (při +20°C, 65% relativní vlhkosti)

odolný proti prachu:	po cca 5 hodinách
přelakovatelný:	po cca 8 hodinách
suchý:	po cca 48 hodinách

Nižší teploty a vyšší vlhkost prodlužují dobu schnutí.

Složení

Kombinace speciálních alkydových pryskyřic, dearomatizovaných uhlovodíků, transparentních pigmentů, přísad.

Obsah VOC:

Limitní hodnota EU pro tento produkt (Kat. A/e) 400 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje max. 399 g/l VOC.

WGK: 1**Kód GISBAU:** BSL20**Obecné informace:**

Skladujte na chladném, ale nemrzoucím místě. Nádoby pouze vyprázdněte k recyklaci. Tekuté zbytky materiálu likvidujte ve sběrně starých nátěrů. Při přepravě zajistěte nádobu proti převrácení a vytečení. Informace o nebezpečí a bezpečnostních opatřeních naleznete v bezpečnostním listu, kontaktujte prosím svého prodejce.

Prohlášení o dlouhodobé ochraně:

Dlouhodobá ochrana až 7 let při správném použití podle struktury nátěru. Minimálně 3 nátěry s minimální nánosem 70 ml/m² na jeden nátěr. U objektů, které jsou vystaveny vysoké povětrnostní zátěži, je třeba počítat s kratší ochranou proti povětrnostním vlivům. Pravidelně kontrolujte povrchy, poškozená místa okamžitě opravte. Obnovovací nátěr se doporučuje minimálně každé 2 roky.